

- * Systemgodkendt til alle indvendige Multipor og Ytong pudssystemer såfremt varenummer og projektadresse registreres ved ordreafgivelsen
- * Varenr.: XY456INDE
- * Silikatbaseret helmat indemaling
- * Meget god dækkeevne
- * Rengøringsvenlig
- * Dokumenteret allergivenlig - indeholder ikke konserveringsmidler (Hvid)



DINOVA BIO INDESILIKAT



PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Mat indesilikatmaling af høj kvalitet til behandling af Ytong og Multipor pudssystemer.

Er under Ytong systemgaranti.

Materialebasis

Baseret på kalivandglas med organiske stabilisatorer jf. DIN 18363.

MAL-kode (1993)

00-4

GIS-code - DGNB/LEED

Klassificering af produkttype: M-SK01

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: <1g/l.

Emballagestørrelse

12,5 liter.

Varenr.: XY456INDE

Opbevaring

Køligt, tørt og frosfrit.
Lagerstabil i 12 måneder.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Emissionsminimeret, uden opløsningsmidler og blødgørere
- * Fri for konserveringsmidler
- * Meget diffusionsåben
- * CO₂ gennemtrængelig
- * Allergikervenlig jf. ECARF-certifikat www.ecarf.org
- * Fugtregulerende (kapillarakktiv)
- * Miljøvenlig og lugtneutral
- * Ikke brændbar klasse A2

Tekniske værdier

Vægtfylde

Ca. 1,58 g/cm³.

pH-værdi

11,5

Diffusionsåbenhed

$s_d(H_2O) < 0,14$
(Klasse 1 jf. DIN EN 52615)

Klassifikation jf. DS EN13300

Glans:

Helmat (ca. glans 3)

Vaskeslag:

Klasse 2.

Vaskebestandig jf. DIN 53 778

Kontrastforhold:

Dækkeevne - klasse 1
ved forbrug på 145 ml/m²

Maksimal kornstørrelse:

Fin (< 100µm)

SD-Værdi:

0,01

Farvetone

Hvid.

Kan indtones med silikat tonefarve samt i DinoMix anlæg.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning

Standardbehandlingen består af en grund og en slutbehandling med Dinova Bio Indesilikat, fortyndet op til 5% med vand afhængig af underlagets sugsevne. Ved kraftig sugsevne og farver grundens med Dinova Dinosil Koncentrat og vand i forholdet 1:1.

Forbrug

Ca. 145 ml/m² (≈ 7 m²/l) pr. arbejdsgang på glatte let sugende underlag. På ru underlag tilsvarende mere. Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Fremgangsmåde

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte, herunder airless. Ved sprøjtepåføring anbefales det at si malingen.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +8°C.

Tørretid

Kan tidligst overmales efter 12 timer ved +20°C og 65% RF. Sørg for god udluftning under tørring for at sikre optimal afbinding.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål. Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.