

- * Flerfarvet puds med naturstensgranulat
- * Hård og slidstærk overflade
- * Inde som dekorative vægbehandling
- * Ude til behandling af sokler



DINOVA DECOMARMOR KVARTSPUDS



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Dekorativ dispersionsbundet vægbehandling med henh. kvarts- og marmorkorn til robuste behandlinger af vægge i trappehuse, entreer, foyerer samt til vejrbestandig behandling af sokler.

Kan anvendes på cementpuds, gips-puds, beton- og fibercementplader, gipskartonplader m.v.

Ikke egnet til vandrette flader.

Materialebasis

Renacrylat med granulat af kvarts og carraramarmor.

MAL-kode (1993)

00-1

GIS-code - DGNB/LEED

Klassificering af produkttype:
M-DF01

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)

Indhold i dette produkt: Max 30 g/l.

Emballagestørrelse

25 kg. spand

Opbevaring

Køligt, tørt og frostfrit.
Lagerstabil i 12 måneder.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Vejrbestandig
- * Vandafvisende
- * Stød- og kradsefast
- * Uden opløsningsmidler
- * Diffusionsåben
- * Alkalibestandig
- * Brugklar
- * Lugtsvag

Glans

Silkemat

Sd-værdi

0,7 m

Farvetone

27 naturfarvetoner. Se farvekort.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning

Til egalisering af underlag, samt til grundning af glatte underlag eller underlag med stærkt afvigende farver grundet med Dinova Unigrund P indtonet efter den valgte farvetone. Se farvetabel.

Om nødvendigt kan der fortyndes med op til 15% vand for at opnå ønsket forarbejdningsskonsistens.

Ved meget lyse farvetoner er det meget vigtigt, at underlaget er optimalt forbehandlet og at materialet påføres i ens lagtykkelse.

Forskellig lagtykkelse kan føre til uensartet optik.

Desuden anbefales det ved meget lyse farver at påføre materialet i lagtykkelse på min. 2 x kornstørrelse, hvilket indebærer et højere forbrug.

Fremgangsmåde

Påføres med rustfrit stålglittebræt i ensartet lagtykkelse (min 1,5 gange kornstørrelse), hvorefter der straks trækkes af i en og samme retning.

Der bør ikke arbejdes med større flader end at der konsekvent kan arbejdes vådt i vådt på sammenhængende flader. Større felter inddeles om nødvendigt i mindre, eller der afsættes det nødvendige mandskabspensel.

Materialet røres grundigt op inden brug med langsomtgående blander-værktøj.

Forbrug

Kornstr. 0,7-1,2 mm Ca 2,5 kg/m²

Kornstr. 1,2-1,8 mm Ca 4,0 kg/m²

Forbrug varierer med underlagets struktur og beskaffenhed. Ved meget lyse farver kan forbruget være højere.

Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Tørretid

Behandlingen er normalt regnfast efter ca. 8 - 10 timer. Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandling være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.

Bæredygtige underlag grundes med Dinova Unigrund Plus.

Forbehandling af underlag

Nye puds- og mørteloverflader:

Nypudsede overflader skal stå ubehandledede i 2-3 uger.

Reparationssteder fluateres.

Overfladen grundes med Dinova Dybdegrunder W fortyndet op til 50% med vand.

Eksisterende behandlinger:

Let kridtende, fastsiddende behandlinger grundes med Dinova Dybdegrunder Special.

Stærkt kridtende overflader afvaskes omhyggeligt inden grunding.

Ikke bæredygtige, afskallende behandlinger fjernes, hvorefter underlaget grundes med Dinova Dybdegrunder W eller Dybdegrunder Special afhængig af underlagets beskaffenhed.

Overflader med alger/svampe:

Angreb fjernes ved passende afrensningss metode. Herefter mættes underlaget med Dinova Dibesan Mikrorens, som skal virke/tørre ind i minimum 10 timer, inden videre behandling.

Saltudblomstringer

Saltudblomstringer fjernes tørt med børste. Ved behandling af overflader med saltudblomstringer kan der ikke gives garanti for blivende vedhæftning henh. permanent isolering.

Murstensoverflader:

Murværket skal være udfuget, uden revner, og have nået sin udligningsfugt. Indvendige underlag forurenede af jernsalte, nikotin eller sod grundes med Dinova Isogrund LF.

Fuger og tætninger

Fleksible fuger og tætninger må ikke overbygges.

Indtoning af forbehandling

	NCS farve forbehandling	MD Color nr 1 ca farvetoner
8717	S-1000-N	CM 700
8718	S-1000-N	CM 735
8719	S-1000-N	CM 735
8720	S-1000-N	CM 735
8721	S-1000-N	CM 735
8747	S-0500-N	CM 735
8749	S-1500-N	CM 762
8750	S-1000-N	CM 630
8752	S-2500-N	CM 633
8701	S-2000-N	CM 763
8751	S-3000-N	CM 767
8753	S-1500-N	CM 762
8730	S-2005-G	CM 792
8733	S-2000-N	CM 763
8735	S-1000-N	CM 630
8745	S 2010-Y40R	CM 644
8737	S 0505-Y50R	CM 170
8738	S 0505-Y80R	CM 200
8756	S 4020-Y50R	CM 682
8740	S 2020-Y70R	CM 214
8706	S-1000-N	CM 770
8762	S 4020-R	CM 686
8707	S-1000-N	CM 770
8766	S 0502-Y	CM 565
8748	S 5000-N	CM 756
8754	S 2020-Y60R	CM 646
8744	S 2020-Y60R	CM 646

BEMÆRK

Farver

Da produktet indeholder fyldstoffer af naturstensgranulat vil der kunne forekomme svage nuanceafvigelser.

Anvend samme charge-nr. på sammenhængende flader eller bland forskellige charge-nr. indbyrdes inden påføring.

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produktets egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

	
Producentens produktetiket 11	
EN 15 824 Dispersions kvartspuds Puds med organisk bindemiddel til anvendelse udvendigt og indvendigt	
Diffusionsåbenhed	V ₂ middel
Vandoptagelse	W ₂ lav
Vedhæftning	≥ 0,3 Mpa
Holdbarhed (frostmodstand)	Gennemtrængningsrate j. DIN EN 1062-3 ≤ 0,5 kg(m ² · h ^{0,5})
Varmeledsevne λ 10,dry,mal	KLF
Brandforhold (Euroklasse)	A2 - s1 d0 (ved anvendelse på mineralske underlag)