



DINOVA DINO GARANT MULTITOP FZ

- * Elastisk tykfilm/facademaling
- * Diffusionsåben og miljøvenlig
- * Vandfortyndbar
- * Karbonatiseringsbremsende
- * Koldelastik
- * Revneoverbyggende
- * Filmkonservering mod alger

PRODUKT BESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Vejrbestandig, revneoverbyggende facadebehandling til revnede puds- og betonoverflader. Beskytter mod indtrængning af aggressive stoffer og vand.

Mat, elastisk slutbehandling med fungicide og algicide aktivstoffer til anvendelse for overflader, der udsættes for skimmel, mos- og algebevoksninger.

Materialebasis

Acrylat-dispersion

MAL-kode (1993)

00-1

Farvetone

Hvid. Kan indtones på DinoMix tningsanlæg efter diverse farvekort.

Skinnende intense farvetoner som gul, orange, rød osv. har en begrænset dækkeevne, hvorfor det anbefales at forbehandle med en dækkende passende pastelfarve baseret på hvid. En ekstra slutbehandling kan være påkrævet.

Emballage

12,5 liter spand

Opbevaring

Køligt, men frostfrit.
Lagringsstabil i ca. 12 måneder.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Vandfortyndbar, miljøvenlig og lugtneutral
- * Vejrbestandig
- * Vandafvisende
- * CO₂-beskyttelse - S_dCO₂ > 50m
- * Elastisk, revneoverbyggende, superdækkende
- * Udligner ujævnheder på overfladen
- * Alkaliresistens - forsæber ikke

Karakteristika jf. DIN EN 1062

Glans:

Mat

Tørstoflagtykkelse:

100-200 µm

E₃

Max.kornstr.:

< 100 µm

S₁

Vanddampdiffusion:

(sd-værdi) 0,14 (mellem)

V₂

Vandafvisende effekt:

(w-værdi) < 0,1 [kg/(m² · h^{0,5})] (lav)

W₃

Kuldioxidbeskyttelse:

(> 50 m)

C₁

FORARBEJDNING

Påføringsmetode

Påføres med pensel, rulle, sprøjte eller børste.

Airless

Vinkel: 50°

Tryk: 190 bar

Dysestr. 0,021" (0,53mm)

Forbrug

Min. 220 ml/m² pr. arbejds gang.

Forarbejdningstemperatur

+8°C overflade- og lufttemperatur.

Ved facadebehandlinger må der ikke arbejdes under stærk solindvirkning, hård vind, tåge, truende regn eller nattefrost.

Tørretid

Ved +20°C og 65% RF er overfladen regnfast efter 12 - 24 timer.

Overmales efter 4-6 timer.

Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tiden.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

Vær opmærksom på

Der arbejdes altid "vådt i vådt" for at undgå synlige nuanceforskelle.

Må ikke anvendes oven på kalkrige underlag eller vandbelastede ikke hældende overflader.

Det er ikke muligt med nogen maler-tekniske produkter at holde disse revnetyper vedvarende intakte og usynlige på grund af de ekstreme bevægelser, der kan forekomme i revnerne.

Tilslutninger til døre, vinduer, vindues-bænke skal tættes med egnet elastisk fugemasse.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal være fri for støv, snavs, fedt, olie eller andre vedhæftningshindrende substanser.

Puds

Nyt puds skal stå ubehandlet i 2-4 uger. Eventuelle efterpudsninger og reparationer skal være afbundet og gennemtørre og grundes med Dinova Dybdegrunder W.

Gammel ubehandlet puds skal afrenses ved højtryksrensning.

Grunding foretages med Dinova Dybdegrunder W.

Beton

Afrenses med egnet metode, mekanisk eller ved højtryksrensning. På svagt sugende eller glatte overflader grundes med Dinova Haftgrund Pigmenteret Melede, sandede og sugende overflader grundes med Dinova Dybdegrunder Special.

Bæredygtig dispersionsmaling- eller laklignende maling

Blanke overflader skal matteres.

Afsmittende dispersionsmalinger skal højtryksrenses.

Grunding foretages med Dinova Dybdegrunder W. Melede, sandede og sugende overflader grundes med Dinova Dybdegrunder Special.

Bæredygtig plasto-elastisk dispersionsmaling

Afrenses med højtryksrensning eller ved anvendelse af normale afspændingsmidler som efterspules med ledningsvand og -tryk.

Grunding foretages med Dinova Dybdegrunder W.

Bæredygtig kunstharzpuds

Eksisterende puds afrenses med egnet metode. Anvendes vådrensning skal pudsen gennemtørre inden videre behandling.

Grunding foretages med Dinova Dybdegrunder W.

Ikke bæredygtig dispersionsmaling- eller laklignende maling

Alt løstsiddende materiale skal fjernes helt med egnet metode f.eks. mekanisk eller kemisk ved brug af egnet malingsfjerner, hvorefter der efterspules ved højtryksrensning.

På svagt sugende eller glatte overflader grundes med Dinova Dybdegrunder W.

Melede, sandede og sugende overflader grundes med Dinova Dybdegrunder Special.

Ikke bæredygtig mineralske malinger

Alt løstsiddende maling fjernes ved afslibning, afbørstning, skrabning, vådrensning eller anden velegnet metode.

Anvendes vådrensning skal overfladen gennemtørre inden videre behandling.

Grunding foretages med Dinova Dybdegrunder Special.

Behandlede overflader, der er påvirket af mos, skimmel eller alger

Skimmel, mos eller alger fjernes ved afbørstning, skrabning etc. Herefter overfladebehandles med Dinova DibeSan Mikrorens.

Før grunding skal overfladen henstå i min. 10 timer.

Facader med saltudblomstninger

Udblomstningerne fjernes ved afbørstning, hvorefter der grundes med Dinova Hybrid Multiprimer.

Ved overfladebehandling af facader, hvor der forekommer saltudblomstninger kan der ikke garanteres for en vedvarende vedhæftning til overfladen.