

- * Trælasur til ude
- * Vandafvisende
- * Vejrbestandig
- * Aktivt UV filter
- * Aktivtstof mod skimmel og l

DINOVA DINOLIN H-20 IMPRÆGNERLASUR



PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Til kulørt laserende behandling og beskyttelse af træværk ude.

Tyndfilm

Materialebasis

Alkydharz.

MAL-kode (1993)

2-1

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/e)
400 g/l (2010)

Indhold i dette produkt: Max 400 g/l.

GIS-code - DGNB/LEED

Klassificering af produkttype:
M-KH02

Emballagestørrelse

0,75 - 2,5 l. metalspand.

Farvetone

Standardfarver:

Farveløs, pinje, fyr, eg, mahogni,
palisander, mørk nød.

Farver kan blandes indbyrdes.

Lasurfarvetone intensiveres med hvert lag. Anvend evt. klar udgave til slutbehandling for lysere resultat.

Opbevaring

Køligt, tørt og frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Vejrbestandig
- * Vandafvisende - beskytter mod fugt
- * Diffusionsåben
- * Klæber ikke
- * Hurtigtørrende

Tekniske data

Vægtfylde

Ca 0,9 g/cm³

Glans

Silkeblank

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning

Udvendig

Grundning med Dinova Trægrunder H-10 på løv- og nåletræ, der er udsat for blåsplint og lignende samt efter fjernelse af forvitret gråt træ.

Efter tørring i min 12 timer behandles med min. 2 lag Dinova Dinolin Imprægnerlasur H-20 med tørretid 12 timer mellem lagene.

Fremgangsmåde

Oprøres grundigt inden brug. Påføres med acrylpensel eller -børste.

Forbrug

Ca. 80- 100 ml/m² pr. arbejds gang på glatte, let sugende overflader. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvepåføring, hvor således også udfaldskrav fastsættes.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Tørretid

Støvtør efter ca 2 timer ved +20°C og 65% RF. Overfladetør og kan overmales efter 10-12 timer. Regnfast efter 24 timer. Lavere temperatur og højere fugtighed øger tørretiden.

Rengøring

Værktøj rengøres med kunsthartz fortynder eller rensed benzin.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandling være tørt, fast, rent og korrekt forbehandlet.

Træfugt i løvtræ max 12%, nåletræ max 15%.

Forbehandling af underlag

Ubehandlet nyt træ

Udtrædende harpiksrester fjernes.

Træoverflader slibes langs årene og rengøres. Udtrædende stoffer fjernes. Skarpe kanter fjernes.

Ubehandlet tropisk træ

Hårde tropiske træsorter med brunt misfarvende og tørringsforsinkende indholdsstoffer forbehandles med cellulosefortynder, som skal tørre helt ud inden grunding.

Forvitret træ

Forvitret ikke bæredygtigt træ slibes ned til sund bund og rengøres

Skarpe kanter fjernes.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.

Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.