Datablad

DINOVA HYDRO COLOR
TRÆBESKYTTELSE

- *Heldækkende træbeskyttelse*
- *Vandfortyndbar*
- *Filmbeskyttelse mod alger*
- *Elastisk*
- *God dækkeevne*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Træbeskyttelse til bearbejdet træ som skodder, porte, bindingsværk etc. samt ikke bearbejdet træ som beklædninger, hegn, tagspåner etc.

Kan også anvendes på nedløbsrør og tagrenser i hård pvc og zink efter passende forbehandling.

Materialebasis
Acrylat/acetat-dispersion.

MAL-kode (1993)
00-1

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/d)
130 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: Max 130 g.

GIS-code - DGNB/LEED
Klassificering af produkttype:
M-LW01

Emballagestørrelse
0,75 - 2,5 og 5 l. metalspand.

Farvetone
Hvid.

Kan indtones maskinelt i DinoMix anlæg.

Opbevaring
Køligt, tørt og frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- *God dækkeevne*
- *Vandfortyndbar*
- *Diffusionsåben*
- *Midlertidig filmbeskyttelse mod alger*
- *Vejrbestandig*
- *Strukturbevarende*
- *Meget stor farvestabilitet*
- *Elastisk*

OBS - beskyttelse mod alger
Filmkonservering giver i de fleste tilfælde en effektiv besklyttelse mod alger. Forhøjet fugtpåvirkning og stærk biologisk belastning kan dog trods filmbeskyttelse medføre tidlige angreb.

Tekniske data

Vægtfylde
Ca 1,3 g/cm^3

Glans
Silkeblank

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning
Grund- henh. mellembehandling foretages med Dinova Hydro Color fortyndet max 10% med vand.

Slutbehandling foretages med ufortyndet Dinova Hydro Color.

Forbrug
Ca. 100- 125 ml/m^2 (≈8-10 m^2/l) pr. arbejdsgang på glatte, let sugende overflader. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvepåføring, hvor således også udfaldskrav fastsættes.

Fremgangsmåde
Påføres med pensel eller rulle.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Tørretid
Støvtør efter ca 2 timer ved +20°C og 65% RF. Overfladetør og kan overmales efter 8-10 timer. Regnfast efter 24 timer. Gennemtør efter ca. 3 dage. Lavere temperatur og højere fugtighed øger tørretiden.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand tilsat opvaskemiddel.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være tørt, fast, rent og korrekt forbehandlet.

Forbehandling af underlag

Ubehandlet nåletræ
Udtrædende harpiksrester fjernes.

Udvendigt træ grundes med Dinova Alkyd Trægrunder.

Inden maling i lyse farver anbefales det at minimere risikoen for gennemtrængende misfarvning ved mellembehandling med Dinova Træ Isogrund. Knaster behandles 2 gange.

Ubehandlet egetræ samt tropisk træ
Grunding med Dinova Træ Isogrund mod misfarvende indholdsstoffer.

Forvitret træ
Forvitret ikke bæredygtigt træ slibes ned til sund bund.

Udvendigt træ grundes med Dinova Alkyd Trægrunder.

Inden maling i lyse farver anbefales det at minimere risikoen for gennemtrængende misfarvning ved mellembehandling med Dinova Træ Isogrund. Knaster behandles 2 gange.

Tagrender og nedløbsrør:
Zink og hård PVC affedtes og eftervaskes. Hård PVC matteres med fint sandpapir.

BEMÆRK

Beskyttelse mod alger

Facademalinger med filmkonservering indeholder en langtidsvirkende, men dog tidsbegrænset beskyttelse mod angreb, hvis varighed afhænger af fugtbelastningen og angrebets styrke. En blivende beskyttelse er ikke mulig.

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk