Datablad

DINOVA HYDRO TRÆLASUR

* *Trælasur til ude og inde*
* *Vandfortyndbar*
* *Vandafvisende*
* *Vejrbestandig*
* *Miljøvenlig*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Til kulørt laserende behandling og beskyttelse af træværk inde og ude.

Særligt velegnet i sensible indendørs områder som sygehuse, skoler, børnehave etc.

Materialebasis
Renacrylat-dispersion.

MAL-kode (1993)
00-1

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/d)
130 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: Max 130 g.

GIS-code - DGNB/LEED
Klassificering af produkttype:
M-KH01

Emballagestørrelse
0,75 - 2,5 l. metalspand.

Farvetone
Standardfarver:
Farveløs, pinje, fyr, eg, mahogni, palisander, mørk nød.
Farver kan blandes indbyrdes.

Lasurfarvetone intensiveres med hvert lag. Anvend evt. klar udgave til slutbehandling for lysere resultat.

Opbevaring
Køligt, tørt og frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

* *Vandfortyndbar*
* *Vejrbestandig*
* *Vandafvisende - beskytter mod fugt*
* *Uden biocider*
* *Diffusionsåben*
* *Klæber ikke*
* *Hurtigtørrende*
* *Egnet til legetøj*

Tekniske data

Vægtfylde
Ca 1,0 g/cm^3

Glans
Silkeblank

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning

UdvendigT

Grunding med Dinova Trægrunder H-10 på løv- og nåletræ, der er udsat for blåsplint og lignende samt efter fjernelse af forvitret gråt træ.
Efter tørring behandles med min. 2 lag Dinova Hydro Lasur.

For optimal UV-beskyttelse kræves min. 3 behandlinger med indtonet produkt.

Indvendig - nybehandling

Overfladen slibes og rengøres.
2-3 behandlinger med Dinova Hydro Lasur.

Fremgangsmåde
Oprøres grundigt inden brug.
Påføres med acrylpensel eller -børste.

Forbrug
Ca. 100- 120 ml/m^2 (≈8-10 m^2/l) pr. arbejdsgang på glatte, let sugende overflader. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvepåføring, hvor således også udfaldskrav fastsættes.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Tørretid
Støvtør efter ca 2 timer ved +20°C og 65% RF. Overfladetør og kan overmales efter 10-12 timer. Regnfast efter 24 timer. Lavere temperatur og højere fugtighed øger tørretiden.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand tilsat opvaskemiddel.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være tørt, fast, rent og korrekt forbehandlet.

Træfugt i løvtræ max 12%, nåletræ max 15%.

Forbehandling af underlag

Ubehandlet nyt træ
Udtrædende harpiksrester fjernes.

Træoverflader slibes langs årene og rengøres. Udtrædende stoffer fjernes. Skarpe kanter fjernes.

Ubehandlet tropisk træ
Hårde tropiske træsorter med brunt misfarvende og tørringsforsinkende indholdsstoffer forbehandles med cellulosefortynder, som skal tørre helt ud inden grunding.

Forvitret træ
Forvitret ikke bæredygtigt træ slibes ned til sund bund og rengøres

Skarpe kanter fjernes.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk