
Datablad

DINOVA

PU MELLEMLAK

- *PU-forstærket vandig mellemlak*
- *Til inde og ude*
- *Stor dække- og fyldeevne*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Meget dækkende, veludflydende og fyldende mellembehandling til underlag af træ, som f.eks. døre og vindueskarme. Også til forbehandlet metal og slebne tidligere behandlinger ude og inde.

Overmales med Dinova PU-Satin/Gloss eller Dinova Premium PU-Satin/Gloss.

Materialebasis
Polyurethan acryldispersion.

MAL-kode (1993)
00-1

GIS-code - DGNB/LEED
Klassificering af produkttype:
M-GP01

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/d)
130 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: Max 130 g.

Emballagestørrelse
750 ml. og 2,5 l dåser.

Opbevaring
Køligt, tørt og frostfrit.

EGENSKABER

- *Vandfortyndbar*
- *Lugtsvag*
- *Let og smidig forarbejdning*
- *Stor dækkeevne*
- *Let at slibe*
- *Hurtigtørrende*
- *Diffusionsåben*
- *Meget fyldende*
- *God vedhæftning for efterfølgende lakering*

Vægtfylde
Ca. 1,45 g/cm^3

Farvetone
Hvid.

Glans
Mat

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning
Underlaget klargøres, støv, smuds og fedt fjernes.

Ved mistanke om misfarvende træindholdsstoffer grundes med Dinova Hydro Træ Isogrund.

Forbrug
Ca. 100 - 130 ml/m^2 (≈8-10 m^2/l) pr. arbejdsgang på glatte, let sugende overflader. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvepåføring, hvor således også udfaldskrav fastsættes.

Fremgangsmåde
Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Røres grundigt op inden påføring.

Kan om nødvendigt fortyndes med op til 5% vand. Ved sprøjtepåføring kan konsistensen justeres ved passende fortynding.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +8°C.

Tørretid
+20°C og 65% RF
Støvtør efter 1-2 timer.
Kan overmales efter 10-12 timer.
Lavere temperatur og højere fugtighed øger tørretiden.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.

Træ
Træfugt i løvtræ max 12%, nåletræ max 15%.

Træ med misfarvende indholdsstoffer grundes med Dinova Hydro Træ Isogrund.

Udvendigt blødt træ imprægneres med egnet middel som f.eks. Dinova Trægrunder. Kun frilagt og rent træ imprægneres.

Hårde tropiske træsorter med brunt misfarvende og tørringsforsinkende indholdsstoffer forbehandles med cellulosefortynder, som skal tørre helt ud inden grunding.

Jern og stål:
Rengøres til SA 2,5.

Malede overflader:
Matteres.
Ikke bæredygtige lag fjernes.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk