Datablad

DINOVA Q4 PRIMER

* *Hvidpigmenteret grunder*
* *Til etablering af Q4 overflader*
* *Uden struktur*
* *Specialtoner sikrer optimal dækkeevne for slutbehandling*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Hvidpigmenteret vandig grunder med funktionelle egenskaber. Optimalt egnet til etablering af glatte vægoverflader også i forbindelse med filtbeklædning.

Kan anvendes på alle almindeligt forekommende underlag som puds, gipspuds, fibercement- og gipskartonplader, glasfilt og -væv, savsmuldstapet og strukturtapeter af vinylskum og papir.

Også til grunding af tidligere dispersionsbehandlinger.

Materialebasis
Renacrylatdispersion.

MAL-kode (1993)
00-1

GIS-code - DGNB/LEED
Klassificering af produkttype:
BSW20

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: <1g/l.

Emballagestørrelse
12,5 liter.

Opbevaring
Køligt, tørt og frostfrit.
Fortyndet materiale bør bruges inden for få dage. Hold beholder tæt lukket.

EGENSKABER

* *Vedhæftningsskabende*
* *Trænger dybt ind og fæstner underlaget*
* *Lang åbningstid giver ensartet og glat overflade*
* *Forlænger forarbejdningstid for slutbehandling*
* *Sikrer optimal flydeevene for slutbehandling*
* *Uden strukturgivende tilsætning*
* *Egaliserer underlagets sugeevne*
* *Stor rækkeevne*
* *Reducerer farveforskelle på kontrastfulde underlag*
* *Særlige farvetoner sikrer optimal dækning for slutbehandling i intensive farver*

Vægtfylde
Ca. 1,45 g/cm^3.

Farvetone
Semitransparent hvid.

Ved slutmaling inden for farvespektret gul, orange, rød og grøn anbefales indtoning i særlig grundtone grå (B1) henh. grundtone beige (B2). Indtoning sker på Dinomix anlæg.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning
Påføres ufortyndet i et enkelt lag.

Forbrug
Forbrug ca. 100 ml/m^2 (≈10 m^2/l) på glatte let sugende underlag. På ru underlag tilsvarende mere. Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Fremgangsmåde
Påføres med pensel, rulle eller sprøjte, herunder airless. På glatte underlag anbefales påføring med mikrofiberrulle - 9 mm luvhøjde (f.eks. Storch 142118-142125).

Airless

Tryk:	120-180 bar
Dysestr.	0,018 - 0,024"

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Tørretid
Kan overmales efter 4 timer ved +20°C og 65% RF. Gennemtør efter 3 dage. Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden

Rengøring
Værktøj rengøres med vand evt tilsat opvaskemiddel.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Ikke bæredygtige underlag fjernes.

Forbehandling af underlag

Puds
Faste bæredygtige let sugende underlag grundes med Dinova Q4 primer.

Grovporøse, sandede, stærkt eller uensartet sugende underlag grundes med Dinova Dybdegrunder W eller Dinova Grundkoncentrat LF.

Reparationer med kalkholdige mørtler fluateres efter foreskreven tørretid og eftervaskes. Derefter grunding med Dinova Dybdegrunder W eller Dinova Hybrid Multiprimer.

Gipspuds
Overfladen rengøres og afstøves, inden der grundes med Dinova Dybdegrunder W, pigmenteret Dinova Haftgrund eller Dinova Q4 primer.

Gipskartonplader - gipsbyggeplader
Spartelgrater bortslibes inden grunding med Dinova Q4 primer.

Plader med vandopløselige misfarvende indholdsstoffer samt gulnede plader grundes med Dinova Isomat Aqua.

Beton
Rester af forskallingsolie samt melede og sandede rester fjernes. Grunding med Dinova Dybdegrunder W, Dinova Hybrid Multiprimer eller pigmenteret Dinova Haftgrund.

Porebeton
Rengøres og afstøves. Grunding med Dinova Dybdegrunder W eller Dinova Grundkoncentrat LF.

Fuger og tætninger
Fleksible fuger og tætninger bør kun overmales efter test af forenelighed.

Murværk - indvendigt:
Murværket skal have nået sin udligningsfugt. Grunding med Dinova Dybdegrunder W, Dinova Hybrid Multiprimer eller pigmenteret Dinova Haftgrund.

Overflader med forurening af jernsalte, sod eller nikotin grundes med Dinova IsoMat LH.

Træfiberplader - spånplader mv.
Overfladen rengøres og afstøves, inden der grundes med Dinova Isogrund LF.

Mineralske behandlinger
Kalkmaling og andre mineralske behandlinger fjernes så vidt muligt, hvorefter der grundes med Dinova Dybdegrunder W eller Dinova Hybrid Multiprimer.

Tapet, glasvæv m.v.
Fastsiddende beklædning kræver ingen grunding.

Ikke fastsiddende tapet fjernes fuldstændigt, hvorefter overfladen spartles for ujævnheder, huller m.v.

Grunding med Dinova Dybdegrunder W eller Dinova Q4 Primer.

Bæredygtige behandlinger
Matte, svagt sugende underlag kan behandles direkte. Blanke overflader og lakbehandlinger matteres inden grunding med indtonet Dinova Haftgrund eller Dinova Q4 primer.

Overflader med alger/svampe:
Angreb fjernes ved afskrabning eller afbørstning. Herefter mættes underlaget med Dinova Dibesan Mikrorens, som skal virke/tørre ind i minimum 10 timer, inden videre behandling.

Saltudblomstringer
Overflader med udtrædende salte afbørstes tørt og grundes med Dinova Dybdegrunder W. Der gives ingen garanti ved behandling af saltbelastede underlag.

Forurening med nikotin, vand eller sod
Skjolder rengøres med fedtløsende rengøringsmiddel og skal derefter tørre igennem.

Tørre vandskjoler børstes tørt.

Grunding med Dinova Isomat Aqua.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk