Datablad

DINOVA RAPIDXTREME

- *Professionel allround indemaling*
- *Mat loft- og vægmaling*
- *Stor dække- og rækkeevne, klasse 1*
- *Ekstrem hvidgrad*
- *Ekstrem udbytte*
- *Fri for foggingaktive stoffer*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Mat væg- og loftmaling med meget høj pigmentindhol. Ekstremt høj hvidgrad og dækkeevne. Er emissionsminimeret og uden opløsningsmidler og kan derfor også anvendes i følsomme arbejds- og beboelsesområder. Malingen dækker så godt, at der oftest kan opnås en tilfredsstillende overflade med blot en enkelt behand-ling.

Den minimale påvirkning af indeklimaet er dokumenteret af TÜV.

Materialebasis
Polyvinylacetat-dispersion

MAL-kode (1993)
00-1

GIS-code - DGNB/LEED
BSW20

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: <1g/l.

Emballagestørrelse
12,5 liter.

Opbevaring
Køligt, men frostfrit.

EGENSKABER

- *Emissionsminimeret og uden opløsningsmidler*
- *Uden blødgørere*
- *Diffusionsåben*
- *Let forarbejdning*
- *God til beskæringsarbejde*
- *Vandfortyndbar*
- *Miljøvenlig og lugtneutral*

Vægtfylde
Ca. 1,46 g/cm^3.

Klassifikation jvf. DS EN13300
Glans:
Helmat (ca. glans 5)

Vaskeslag:
Klasse 3.
Skurebestandig jvf. DIN 53 778

Kontrastforhold:
Dækkeevne - klasse 1 (>99,5%) ved forbrug på 145 ml/m^2

Maksimal kornstørrelse:
Fin (< 100µm)

Farvetone
Hvid.

Kan indtones i DinoMix anlæg.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning
Ved renovering er en enkelt behandling oftest tilstrækkelig.

Ved nybehandling og på konstrastrige, uensartet sugende underlag mellembehandles med Dinova RapidXtreme fortyndet 10% med vand.

Stærkt sugende underlag egaliseres med Dinova Dybdegrunder W.

Slutbehandling kan fortyndes op til 10% med vand.

Ved sprøjtepåføring indstilles konsistensen ved passende fortynding.

Forbrug
Ca. 145 ml/m^2 (≈7 m^2/l) pr. arbejdsgang på glatte let sugende underlag. På ru underlag tilsvarende mere. Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Fremgangsmåde
Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.

Airless

Vinkel:	40-80°
Tryk:	150-180 bar
Dysestr.	0,026 - 0,031"

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Tørretid
Kan overmales efter 4-6 timer ved +20°C og 65% RF. Gennemtør efter 4 dage.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.

Bæredygtige behandlinger
Matte, svagt sugende underlag kan behandles direkte. Blanke overflader og lakbehandlinger matteres inden grunding med Dinova Unigrund Plus.

Overflader med alger/svampe:
Angreb fjernes ved afskrabning eller afbørstning. Herefter mættes underlaget med Dinova Dibesan Mikrorens, som skal virke/tørre ind i minimum 10 timer, inden videre behandling.

Fuger og tætninger
Fleksible fuger og tætninger må ikke overmales.

Murværk - indvendigt:
Murværket skal have nået sin udligningsfugt.

Malede overflader:

Matteres.
Ikke bæredygtige lag fjernes.

Oversigt - grunding

Cementpuds
Dinova Dybdegrunder W

Gipspuds
Dinova Dybdegrunder W

Gipskartonplader
Dinova Dybdegrunder W eller
Dinova Unigrund Plus

Gipsbyggeplader
Dinova Dybdegrunder W

Beton
Dinova Dybdegrunder W

Dispersionsmaling bæredygtig
Ingen grunding

Kunstharzpuds
Dinova Unigrund Plus

Ubehandlet tapet
Ingen grunding

Kalksandsten
Dinova Dybdegrunder W

Træværk
Dinova Træ Isogrund

BEMÆRK

Reparationssteder
Aftegninger efter udbedringer, reparationer eller efterarbejde kan sjældent undgås, heller ikke selv om man anvender samme maling.

Generelle forbehold
De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk