Datablad

DINOVA
REVNEFYLDER 1 TIL 3

* *Revnefyldende kvartsholdig mellembehandling*
* *Silikatbaseret*
* *Egnet under silikat-, silikoneharz- og dispersionsmalinger*
* *Til ude og inde*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Revneslemmende behandling til mineralske pudsflader og eksisterende bæredygtige silikat- og dispersionssilikatbehandlinger.

Dinova Revnefylder kan overmales med Dinovas dispersions-, silikoneharz- og silikatmalinger - deraf 1 til 3.

Materialebasis
Silikatbehandling jf. DIN 18 363.

MAL-kode (1993)
00-4

GIS-code - DGNB/LEED
Klassificering af produkttype:
M-SK01

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: Max 30 g/l.

Emballagestørrelse
12,5 liter spand

Opbevaring
Køligt, tørt og frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

* *Vejrbestandig*
* *Revnelukkende*
* *Egaliserende*
* *Meget diffusionsåben*
* *Enkel forarbejdning*
* *Miljøvenlig og lugtsvag*

Vægtfylde
Ca. 1,70 g/cm^3

Farvetone
Hvid.
Kan tones manuelt ved tilsætning af op til 10% silikat fuldtonefarve.

Glans
Mat.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning
Grunding foretages med Dinova Revnefylder fortyndet med max 10% Dinova DinoSil Koncentrat (fortyndet 1:1 med vand).

Om nødvendigt foretages mellembehandling med Dinova Revnefylder.

Slutbehandling foretages med Dinova Murasil FZ Facademaling, Dinova Faloxan FZ Facademaling, Dinova SI Fusion, Dinova Dinosil Facademaling eller Dinova Dinosil Keralith.

Fremgangsmåde
Påføres med pensel eller rulle. På glatte overflader anbefales påføring med børste i krydsslag for at opnå ensartet optik. På ru underlag anbefales påføring med rulle.

Forbrug
Ca. 500 g/m^2 på glatte underlag. På ru underlag tilsvarende mere. Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +8°C.

Må ikke påføres i direkte sol, ved regn, tåge eller ved risiko for frost.

Tørretid
Der skal gå minimum 12 timer mellem de enkelte arbejdsgange. Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.

Forbehandling af underlag

Nye puds- og mørteloverflader:
Nypudsede overflader skal stå ubehandlede i 2-4 uger.

Reparationssteder skal være godt gennemtørre og afbundede.

Eksisterende mineralsk puds og beton:
Dryssende pudsoverflader børstes og grundes med Dinova Dinosil Koncentrat fortyndet 1:1 med vand .

Cementhud fjernes ved mætning med egnet ætsende middel. Overfladen skylles herefter grundigt.

Forurenet puds afrenses ved passende mekanisk metode.

Overflader med alger/svampe:
Angreb fjernes ved passende afrensningsmetode. Herefter mættes underlaget med Dinova Dibesan Mikrorens, som skal virke/tørre ind i minimum 10 timer, inden videre behandling. Slutbehandling foretages med Dinova DinoSil Facademaling FZ eller Dinova Silicon Facademaling FZ.

Udvendig isolering
Eksisterende puds vådrengøres med lavt tryk og egnet rengøringsmiddel. Ved angreb af alger - se ovenfor.

Indvendige overflader
Gipspuds, gipskartonplader, gipsbyggeplader og beton såvel som bæredygtige matte dispersionsmalinger grundes med Dinova Contactgrund LF inden behandling med Dinova Revnefylder.

Saltudblomstringer
Overflader med udtrædende salte afbørstes tørt og grundes med Dinova Dybdegrunder W. Der gives ingen garanti ved behandling af saltbelastede underlag.

Opstigende fugt
Overfladebehandlinger tager skade af opstigende fugt. En vellykket renovering forudsætter etablering af en horisontalspærre.

En god og holdbar effekt kan desuden opnås med et egnet saneringspudssystem.

Særligt ved ældre byggeri kan det anbefales at etablere en stenfyldt udluftningszone, så man undgår direkte kontakt mellem sokkel og omgivende jord.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk