Datablad

DINOVA

REVNEGRUNDER FX

* *Fiberforstærket grunder*
* *Diffusionsåben*
* *Revnelukkende*
* *Vedhæftningskabende*
* *Til inde og ude*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Dinova Revnegrunder FX er en udjævnende, revnelukkende og kontaktfremmende primer, som kan anvendes på alle bærende og elastiske underlag.

Vedhæftningskabende på glatte overflader og tidligere malede underlag, Dinova Revnegrunder FX kan bruges med alle Dinova indemalinger og Dinova facademalinger.

Materialebasis
Acrylat-Dispersion

MAL-kode (1993)
00-1

GIS-code - DGNB/LEED
Klassificering af produkttype:
BSW20

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: < 20 g/l.

Emballagestørrelse
18 kg. spand**Opbevaring**

Køligt, tørt og frostfrit.
Lagerstabil i 12 måneder.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

* *Diffusionsåben*
* *Revnelukkende*
* *Anvendes på elastiske behandlinger*
* *Anvendes til hårfine dynamiske revner*
* *Egaliserer reparationer i facaden*
* *Ideel som grunder under alle Dinova slutbehandlinger*
* *Danner en mineralsk overflade.*
* *Kan anvendes som grunder under silikatmalinger*
* *Vejrbestandig*
* *Koldelastisk*
* *Fremragende armering af facader*
* *Nem forarbejdning*
* *Minimere risikoen for revner efter udtørring, selv ved større revner.*

Tekniske data
W-Værdi: Klasse 2 (middel)
Sd-Værdi: Klasse 1 (høj)

Vægtfylde
Ca. 1,55 g/cm^3

Farvetone
Hvid.

FORARBEJDNING

Fremgangsmåde
Påføres med pensel eller rulle.
Røres grundigt op inden brug.
Fortyndes med max 5% vand.

Forbrug
ca. 300 - 500 g/m^2.

Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Må ikke påføres i direkte sol, ved regn, tåge eller ved risiko for frost.

Tørretid
Ved +20 °C og 65 % rel. luftfugtighed kan der overmales efter 12 timer.

Vær ved indvendig anvendelse opmærksom på god udluftning, så behandlingen kan binde af.

Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.

Forbehandling af underlag

Nye puds- og mørteloverflader:
Nypudsede overflader skal stå ubehandlede i 2-4 uger.

Reparationssteder skal være godt gennemtørre og afbundede.

Eksisterende mineralsk puds og beton:
Dryssende pudsoverflader børstes og grundes med Dinova Dinosil Koncentrat fortyndet 1:1 med vand.

Cementhud fjernes ved mætning med egnet ætsende middel. Overfladen skylles herefter grundigt.

Forurenet puds afrenses ved passende mekanisk metode.

Bæredygtige mineralske behandlinger:
Rengøres vådt eller tørt, hvorefter der grundes med Dinova DinoSil Strygepuds.

Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt ved passende metode, hvorefter overfladen grundes med Dinova DinoSil Koncentrat fortyndet 1:1 med vand.

Overflader med alger/svampe:

Angreb fjernes ved passende afrensningsmetode. Herefter mættes underlaget med Dinova Dibesan Mikrorens, som skal virke/tørre ind i minimum 10 timer, inden videre behandling. Slutbehandling foretages med Dinova DinoSil Facademaling FZ eller Dinova Silicon Facademaling FZ.

Udvendig isolering
Eksisterende puds vådrengøres med lavt tryk og egnet rengøringsmiddel. Ved angreb af alger - se ovenfor.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk