Datablad

DINOVA SILICON PUDSFORSTÆRKER

* *Opløsningsmiddelholdig specialgrunder*
* *Fæstner underlaget*
* *Vandafvisende*
* *Meget diffusionsåben*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Til grunding af alle mineralske underlag, beton og eksisterende silikatbehandlinger. Virker fæstnende på sandede, melede og stærkt sugende underlag inden efterfølgende behandling med Dinova silikat-, silikoneharz- og dispersionsfacademalinger.

Trænger dybt ind i underlaget og danner en tørzone og forstærker dermed den vandafvisende effekt for efterfølgende maling og puds.

Materialebasis
Specialgrunder med hydrofoberende virkning på silicon-emulisionsbasis.

MAL-kode (1993)
3-1

GIS-code - DGNB/LEED
Klassificering af produkttype:
M-GF03

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/h)
750 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: max750g/l.

Emballagestørrelse
1, 6 og 12 liter.

Opbevaring
Køligt sted med god udluftning og fjernt fra antændelseskilder.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

* *Vejrbestandig*
* *Vandafvisende*
* *Ekstemt diffusionsåben*
* *CO_2 åben*
* *Fremragende binding af underlaget*
* *Alkalibestandig - forsæber ikke*
* *Stor kapillarvirkning*

Vægtfylde
Ca. 0,8 g/cm^3.

Farve
Transparent.

Må ikke tones eller blandes med andre produkter.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning
Påføres ufortyndet. På stærkt sugende underlag anbefales påføring vådt-i-vådt til fuld mætning.

Må ikke danne blank overflade.

Fine hårrevner på op til 0,3 mm bliver ved korrekt behandling tætte for indtrængning af regnvand på grund af forhøjet overfladespænding.

Større revner og fuger grundes med Dybdegrunder Special, lukkes med DinoGarant Revnespartel og males efter tørring i passende farvetone.

Forbrug
150-200 ml/m^2 på glatte overflader. Afhængig af underlagets sugeevne og beskaffenhed tilsvarende mere.

Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Fremgangsmåde
Påføres med pensel eller rulle.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur ikke under +1°C.

Tørretid
Kan overmales efter 8 timer ved +20°C og 65% RF. Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

Rengøring
Værktøj rengøres straks efter brug med terpentin.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal være bæredygtigt, frit for smuds, løse dele, og fremstå rent, fast og tørt.

Ny puds, beton, murværk
Ny puds, beton og murværk skal være lufttørt.

Forurenede overflader
Overflader forurenet af støv, sod eller smuds afrenses, kalkudblomstringer malingrester etc. fjernes fuldstændigt.

Let kridtende bæredygtige behandlinger:
Let kridtende, bæredygtige behandlinger grundes med Dinova Silicon Pudsforstærker. Stærkt kridtende overflader rengøres grundigt inden grunding.

Mineralske behandlinger:
Kalk-, cement- og silikatbehandlinger børstes med stålbørste eller fjernes. Herefter grundes Dinova Silicon Pudsforstærker.

Let sandet/melet puds og beton:
Let sandende, melede beton- eller pudsflader grundes med Dinova Silicon Pudsforstærker. Evt. rester af forskallings-olie eller lignende fjernes.

Ikke bæredygtige behandlinger:
Ikke bæredygtige behandlinger fjernes fuldstændigt, hvorefter underlaget grundes med Dinova Silicon Pudsforstærker.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk