Datablad

DINOVA

SILICON STRYGEPUDS

- *Kvartholdig silikoneharz grundmaling*
- *Fyldende mellembehandling*
- *Slag- og stødfast*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Fyldende, vandafvisende og meget diffusionsåben mellembehandling under silikoneharz facademaling samt som forbehandling under silikoneharz-puds.

Kan anvendes på alle mineralske underlag såvel som fastsiddende matte malinger og pudsbehandlinger.

Ikke anvendelig til vandrette overflader med blivende vandbelastning.

Materialebasis
Silikoneharz grundmaling med kvartsindhold.

MAL-kode (1993)
00-1

GIS-code - DGNB/LEED
Klassificering af produkttype:
M-SF01

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: <1 g/l.

Emballagestørrelse
18 kg.

Opbevaring
Køligt, tørt og frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- *Kalkmat*
- *Finkornet*
- *Vejrbestandig*
- *Meget dækkende og fyldende*
- *Spændingfri*
- *Slag- og stødfast*
- *Ikke termoplastisk*
- *Ikke filmdannende*
- *Ufølsom over for ny puds*
- *Velegnet til slemning af fine pudsrevner*

Vægtfylde
Ca. 1,75 g/cm^3

Farvetone
Hvid.
Kan tones på MinoMix anlæg og manuelt med fultonefarve.

Glans
Kalkmat.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning
Som slemmende mellembehandling påføres strygepudsen mættende fortyndet max 5% med vand.

Slutbehandling med Silicon Facademaling fortyndet max 5-10% med vand afhængig af underlagsstruktur.

Fremgangsmåde
Påføres med pensel, rulle eller sprøjte (efter passende fortynding) med egnet sprøjte. Ikke egnet til airless.
Røres grundigt op inden brug.

Påføres ufortyndet, men viskositet kan om nødvendigt justeres ved fortynding med op til max 3% vand.

Forbrug
Fra ca. 200 g/m^2 på glatte underlag.
På ru underlag tilsvarende mere.

Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Må ikke påføres i direkte sol, ved regn, tåge eller ved risiko for frost.

Tørretid
Kan overmales efter 4-8 timer og er regnfast efter 12 timer ved +20°C og 65% RF. Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.

Forbehandling af underlag

Puds:
Nypudsede overflader skal stå ubehandlede i 2-4 uger.

Reparationssteder skal være godt gennemtørre og afbundede.

Eksisterende puds afrenses mekanisk eller ved højtryksrensning hvorefter der grundes med Silicon Pudsforstærker.

Dryssende og melede kritiske underlag grundes med Dinova Pudsforstærker, om nødvendigt to gange vådt i vådt.

Kalksandsten murværk
Kun frostbestandige sten uden slippende eller misfarvende fremmedlegemer som sand og lerknolde etc. kan behandles.

Udfugningen skal være udført uden revner og må ikke indeholde vedhæftningsnedsættende tætningsstoffer eller lignende.

Saltudblomstringer fjernes tørt med børste.

Afsmittende overflader afrenses.

Teglstensmurværk
Kun sugende sten kan behandles. Hårdtbrændte sten og klinker er uegnede underlag.

Mangelfulde fuger udbedres.

Skulle der vise sig brunlige misfarvninger på grunderen, skal den videre behandling udføres med opløsningsmiddelholdig facademaling.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk