

AB-PUR 210

1K-PU CLEAR COAT

Produktbeskrivelse:	1-komponent, opløsningsmiddelfattig, transparent polyurethanforsegling	
Egenskaber:	• UV-beständig • Revneoverbyggende 0,5 mm • Koldfleksibel til -30° C • Stor mekanisk bestandighed • Diffusionsåben • Ikke skummende • Lavt indhold af opløsningsmidler • Stor tæthed for CO₂	
Anvendelse:	Anvendes på beton, slidlag, træ, granit, metal, glas og fliser. Indhent råd om systemopbygning. AB-PUR 210 indeholder en blokeret hærder, der frigives ved luftfugtighed og reagerer med det også indeholdte polyol. Denne frigivelse medfører under de første dages reaktion en lugtbelastning. Derfor anvendes AB-PUR 210 næsten kun udendørs. Reagerer også ved temperaturer ned til 1° C og ved op til 90% RF. Anvendes i system med passende vedhæftningsskabende og/eller tætnende grundbehandling. Må ikke anvendes nede i svømmebade, men gerne på tilstødende arealer.	
Forbrug:	300 - max. 700 g/m ² /arbejdsgang (opløsningsmiddelretention)	
Bestandighed:	• God bestandighed • Mod syrer og baser • Vand og saltvand • Alifatisk opløsningsmiddel • Kerosin • Transformatorolie	
Tekniske data:	Vægtfylde Viskositet Tørstofindhold Hærdetid (genbehandling) Hærdetid (60% afhærdet) Hårdhed (Shore A) Trækstyrke (DIN 53504) Trækstyrke (DIN 53504) Brugforlængelse (DIN 53 504) Vanddampdiffusionsfaktor Diffusionsmodstandstal CO₂ Flammepunkt Alle oplysninger er retningsgivende Ca. 1,05 g/cm³ 1600 mPa·s >70% 12 timer (v. 20° og 60%RF) 7 dage (v. 20° og 60%RF) Efter 7 dage >90 Efter 7 dage >15 N/mm² Efter 30 dage >25 N/mm² Efter 30 dage >200% Ca. 3000 µm >700.000 µm >45° C	
MAL-kode (1993)	2-1	
VOC	EU grænseværdi (kat All/j/type Ib) 500 g/l (2010) Indhold i dette produkt: < 500 g/l.	

Farvetone:	Emballage:	Lagertid:
Transparent	4 og 10 kg	12 måneder køligt og tørt i original uåbnet emballage ved 15-25°C