Datablad

ERFURT KLIMA-TEC SYSTEMKLÆBER SR4

- *Systemklæber til ERFURT Klima-Tec Pro KV 600*
- *Til strukturerede underlag*
- *Høj klæbeevne*
- *Åbningstid på 20 minutter*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Systemklæber til til opsætning af ERFURT Klima-Tec Pro KV 600 på strukturerede underlag.

Materialebasis
Specialudviklet dispersionsklæber uden indhold af blødgørere.

MAL-kode (1993)
00-1

Emballage
18 kg. spand

Opbevaring
Opbevares køligt og frostfrit samt beskyttet mod direkte sol i tæt lukket emballage.

Åbnet emballage kan evt. beskyttes med vandfilm på overfladen.

Holdbarhed i original lukket emballage er min. 2 år.

Beskyttelsesanvisninger
Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).

EGENSKABER

- *Stor klæbe- og fyldeevne*
- *Enkel, hurtig og ren forarbejdning*
- *Optimal vedhæftning til underlaget*
- *Let og smidig forarbejdning med tandspartel*
- *Hvidpigmenteret*
- *Stor vådklæbeevne*
- *Stor tapetseringssikkerhed*
- *20 minutters åbningstid*
- *Indeholder ikke tungmetalforbindelser eller formaldehyd*
- *Diffusionsåbenhed efter EN ISO 12572 svarer alt efter systemopbygning til diffusionsekvivalent luftlagstykkelse på 0,54 m*

FORARBEJDNING

Egnet underlag
Kan anvendes på alle bæredygtige underlag. Også anvendelig på strukturpuds og glasvæv.

Underlaget skal være tørt, rent og fast. Ikke hæftende behandlinger fjernes. Større højdeforskelle i strukturen udlignes ved spartling.

Forbrug
0,9-1,5 kg/m^2 afhængig af underlaget.

Anvendes ufortyndet. Kan dog fortyndes med op til 3% vand.

Forarbejdningstemperatur
Min. 10°C for materiale, luft og underlag.

Åbningstid
Ca. 20 minutter under normale temperatur- og fugtighedsbetingelser.

Påføring
Ved opsætning på mellem til groft strukturerede underlag anvendes ERFURT Systemklæber SR4, som påføres ensartet og på tværs af baneretningen på den bærende overflade med tandspartel (B2 eller C3 afhængig af underlaget)



Opklæbning
ERFURT Klima-Tec Pro KV 600 opsættes lodret og i stød. Beklædningen lægges med den filtsede side i klæberlaget, hvorefter der glattes med en tapetspartel eller rulle (f.eks. Storch 217218), så blærer fjernes, klæberen fordeles ensartet og der opnås et plant underlag.



Tørretid
Det opsatte ERFURT Klima-Tec Pro KV 600 kan efterbehandles efter min. 12 timers tørring ved 20°C og 65% RF.

Rengøring
Straks efter brug med vand.