Datablad

FUMI AKUSTIKPUDS® E1

* *Åbenporøs sprøjtepuds*
* *Pudshøjde 2 mm målt over pudsspidser*
* *Fremragende lydabsorption*

PRODUKTBESKRIVELSE

Grundlag
fumi Akustikpuds® E1 er en lydtransparent slutbelægning til systemer med hulplader af gips f.eks. Knauf D126 „Cleaneo® akustikloft til fumi Akustikpuds®“. Ved udførelse gælder udførelses-, salgs- og leveringsbetingelser, samt databladene vedrørende forarbejdning, som bekendte og godkendte.

Materiale
fumi Akustikpuds® E1 er en færdigmørtel med mineralske letvægtstilslag. Forarbejdningen foregår ved hjælp af snekkepumper i flere lag i tidsforskudte sprøjteforløb.
Forarbejdnings- og underlagstemperaturen, samt temperaturen i tørringsfasen, må ikke være under +15° C.

Byggematerialeklasse
Byggematerialeklasse B1 (brandbestandigt)

Strukturer
fumi Akustikpuds® E1 (kornstørrelse op til ca. 0,5 mm)

Farve
Standard: Hvid
Option: Kan indfarves i lyse farvetoner

Underlag
Hulplader af gips, f.eks. loftsystemer Knauf D126 Cleaneo® akustikloft til fumi Akustikpuds®

MAL-kode (1993)
00-1

Lagtykkelse
(målt over spidserne) coating på hulplader af gips ca. 2 mm

Lydabsorption
(målt over spidserne) coating på hulplader af gips ca. 2 mm

EGENSKABER

Anvendelse indendørs på loftsflader og øverste vægdele.

På akustisk virksomme bærepladesystemer (såsom systemer med hulplader af gips) er akustikpudset en dekorativ, lydgennemtrængelig slutbelægning, som kun ændrer lydabsorptionsegenskaberne i forhold til et synligt hulpladeloft minimalt.

På grund af den porøse strukturkonstruktion og egenskaberne hos de mineralske letvægtstilslag kan trykfasthed og brudstyrker på pudsoverfladen ikke måles uden beskadigelser.

OPBEVARING/TRANSPORT

fumi Akustikputz® kan opbevares i tørre og frostfrie rum på træpaller i ca. 6 måneder fra leveringsdatoen. Materialet skal transporteres frostfrit.

Leveringen foregår via spedition og som regel på europaller i originalemballage med 18 spande.

Påfyldningsmængden er 27 liter/spand. Under transporten kan det forekomme, at materialet fortættes på grund af de mineralske letvægtstilslag. Derved er der mulighed for, at et lavere volumen opstår. Dette har ingen indflydelse på materialekvaliteten og udgør ikke en mangel.

Materialepriser, tillæg for mindre mængder og transportomkostninger kan findes i den aktuelle prisliste.

GENERELLE ANVISNINGER

Forbrug
Vores tekniske informationer, anbefalinger, udsagn og anvisninger er baseret på materialeundersøgelser, vores viden og vores praktiske erfaringer. Grundlaget for disse informationer er korrekt forarbejdning. De fratager ikke brugeren ansvaret for selv at kontrollere egnethed og anvendelse.

Da vi ikke har indflydelse på forarbejdning og byggepladsforhold, gælder vores anvisning uden garanti. Dette gælder ligeledes, såfremt medarbejdere eller repræsentanter for Schmidt Akustik GmbH under udførelsen kun var delvist til stede (f.eks. ved byggemøder, introduktioner osv.) og eventuelt

videregav anvisninger eller udførelsesforslag. En rådgivningsgaranti udstedes ikke. Når et nye teknisk datablad offentliggøres, mister ældre datablade deres gyldighed.

Informationer i brochurer, monteringsanvisninger og datablade er vejledende og ikke juridisk bindende.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk