Datablad

# FUMI AKUSTIKPUDS®
# S1 & S3
# TIL GIPSHULPLADER

- *Godkendt af byggemyndighederne*
- *Egnet til vådrum*
- *Modstandsdygtigt over for forrådnelse*
- *Cementbundet, sækkevare*

## PRODUKTBESKRIVELSE

### Anvendelse

Forarbejdningen af Fumi Akustikpuds® S1 & S3 foregår ved hjælp af en sneglepumpe, i flere lag, i tidsforskudte sprøjteforløb. Ved udførelse henvises til de generelle anvisninger vedrørende forarbejning.

Forarbejdnings- og underlagstemperaturen, samt temperaturen i tørringsfasen, må ikke være under +15° C.

RF må ikke overstige 70%.

### Materiale

Fumi Akustikpuds® S1 & S3 er en mineralsk tørmørtel på cementbasis med mineralske letvægtstilslag.

### Strukturer

Fumi Akustikpuds® S1
(kornstørrelse op til ca. 0,8 mm)

Fumi Akustikpuds® S3
(kornstørrelse op til ca. 2,7 mm)

### Farve

Standard: Hvid
Option: Kan fabrikstones i lyse farver

### MAL-kode (1993)

00-4

### Lagtykkelse

Kombineret med hulplader og den påkrævede lydabsorptionsgrad er lagtykkelsen på S1 ca. 2-5 mm og S3 ca. 10 mm., målt over strukturspidserne.

## EGENSKABER

Anvendes indendørs på loftsflader og systemer med hulplader.

- *Godkendt af byggemyndighederne*
- *Modstandsdygtigt over for forrådnelse*
- *Cementbundet, sækkevare*
- *Varmeledningstal λ 0,12 W/(mK)*
- *Byggematerialeklasse A1 i henhold til DIN EN 13501-1*
- *Ingen statisk ladning*
- *Egnet til vådrum*
- *Arealvægt, tørt, op til ca. 6 kg/m² ved en lagtykkelse på 1 cm, målt over spidserne*
- *Arealvægt, vådt, op til ca. 10 kg/m² ved en lagtykkelse på 1 cm, målt over spidserne*

Lydabsorptionsegenskaberne afhænger af akustikpudsets lagtykkelse og hulpladernes hulfladeandel.

På grund af den porøse strukturkonstruktion og egenskaberne i det mineralske letvægtstilslag, er det ikke muligt at måle trykfasthed og brudstyrke på pudsoverfladen uden at beskadige den.

## OPBEVARING/TRANSPORT

Fumi Akustikpuds® opbevares køligt, tørt og frostfrit. Holdbarhed ved korretk opbevaring er ca. 6 måneder fra leveringsdatoen.

Leveringsenhed = 40 sække (50 liters sække) per palle.

## GENERELLE ANVISNINGER

Vores tekniske informationer, anbefalinger, udsagn og anvisninger er baseret på materialeundersøgelser,

vores viden og vores praktiske erfaringer.

Grundlaget for disse informationer er korrekt forarbejdning.

De fratager ikke brugeren ansvaret for selv at kontrollere egnethed og anvendelse.

Da vi ikke har indflydelse på forarbejdning og arbejdsforhold, er vores anvisninger at betragte som vejledende, og derfor uden garanti.

Dette gælder ligeledes, såfremt medarbejdere eller repræsentanter for Rockidan A/S, under udførelsen kun var delvist til stede (f.eks. ved byggemøder, introduktioner osv.) og eventuelt videregav anvisninger eller udførelsesforslag.

En rådgivningsgaranti udstedes ikke.

Når et nye teknisk datablad offentliggøres, mister ældre datablade deres gyldighed.

Informationer i brochurer, monteringsanvisninger og datablade er vejledende og ikke juridisk bindende.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk