Datablad

FUMI AKUSTIK
ISOGRUNDER

* *Isolerende grunder*
* *Spærrer mod skjolder*
* *Fri for opløsningsmidler og blødgører*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Special spærrende grunder der forhindre gennemslag af skjolder og misfarvninger fra kartonunderlaget i gipshulplader.
Anvendes inden påføring af Fumi Akustikpuds eller Fumi Akustikfilt.

Materialebasis
Alkydemulsion.

MAL-kode (1993)
00-1

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: <30g/l.

Emballagestørrelse
15 liter.

Opbevaring
Køligt, tørt og frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

* *Emissionsminimeret og uden opløsningsmidler*
* *Let forarbejdning*
* *Lugtsvag*
* *God dækkeevne*

Farvetone
Lysgrå pigmenteret.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal være bære og- sug-edygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.

Gipsplader
Hulplader af gips, eksempelvis Knauf D126 Cleno® Akustikplade Til Fumi Akustkpuds®

Akustikplader monteres efter vejledning fra producenten

FORARBEJDNING

Forbrug
Ca. 150 ml/m² pr. arbejdsgang.

Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Fremgangsmåde
Påføres ufortyndet med pensel eller-rulle. Materialet omrøres grundigt op med omrører inden brug.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur skal min. være +15°C.

RF må ikke overstige 70%

Tørretid
Overfladetør efter ca. 5 timer, ved +20°C og 65% RF.

Gennemtør efter 24 timer, hvorefter overfladen kan videre behandles.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand.

BEMÆRK

Ved afdækning med plast kan der forekomme forhøjet luffugtighed i rummet, sørg for udluftning, så RF ikke overstiger maks 70%

Affugtningsapperater er uegnede hjælpemidler under udførelsen.