Datablad

FUMI AKUSTIK VÆVKLÆBER

* *Dispersionsklæber*
* *Til opsætning af Akustikvæv på gipshulplader*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Brugsklar dispersionsklæber til opklæbning af akustikvæv på gipshulplader samt andre gængse vægbeklædninger på indvendige vægge og lofter.

MAL-kode (1993)
00-1

Emballagestørrelse
15 liter

Farvetone
Hvid, optørrer transparent

Opbevaring
Køligt, men frostfrit.

EGENSKABER

* *Emissionsminimeret og lugtsvag*
* *Stor bæreevne under opsætning*

FORARBEJDE

Inden opklæbning af beklædningen bør de tekniske informationer om den aktuelle beklædning altid læses og følges nøje.

Gipsplader
Gipshulplader eksempelvis Knauf D126 Cleno® Akustikplade Til Fumi Akustkpuds®

Akustikplader monteres efter vejledning fra producenten

Forberedelse af underlag
Underlaget skal være tørt og fri for tilsmudsninger samt vedhæftningssvigtende substanser.

Underlaget skal endvidere være malet med Fumi Akusik isogrund til fuldt dækkende overfladen.

Fumi akustik Isogrund skal henstå i min. 24 timer ved 20 grader celsius og 65% RF inden Fumi Akustik Vævklæber påføres

Opklæbning

Fumi Akustik Vævklæber oprøres med egnet rørværk inden brug. Produktet må ikke fortyndes.

Underlaget skal være fuldstændig tørt og afbundet.

Fumi Akustik Vævklæber påføres i et jævnt og ensartet lag. Ved påføring af for meget klæber, opstår risikoen at klæberen lukker hullerne i gipshulpladen, hvorved lydabsorptionen forringes.

For at sikre en vedvarende vedhæftning mellem underlaget og Akustikfilten, må Fumi Akustikkæber ikke påføres på større områder end man kan nå at opsætte Fumi Akustikfilt inden klæberen tørrer på underlaget.

Fumi Akustikfilt trykkes fast til underlaget med en gummirulle, således overfladen fremstår gensartet, glat og uden luftlommer.

Anvendelse af en kunststofspartel kan beskadige de enkelte glasfiber i akustikfilten.

Fumi Akustik Vævklæber påføres med en rulle.

Rullen rulles over et net eller lignende for at sikre en ensartet klæberfordeling i rullen.

Forbrug
Akustikvæv 50 g/m^2

forbrug ca. 200 - 300 ml./m^2

Det nøjagtige forbrug fastlægges ved udførelse af prøvefelt.

Forarbejdningstemperatur
Min. +15°C i luft og på underlag maks 70% i luftfugtighed

Tørretid
Ved +20^{0}C og 65% RF
gennemtør efter ca. 24 timer.

Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Værktøj
Pensel, rulle

Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

Bemærk
Ved afdækning med plast kan der forekomme forhøjet luffugtighed i rummet, sørg for udluftning, så luftigheden ikke overstiger maks 70% RF

Beskyttelsesanvisninger
Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).