Datablad

KOBAUFLEX® 100
FUGEBÅND

* *Armering af bevægelige fuger og revner*
* *Blivende stor slidstyrke*
* *Rivfast*
* *God kemikaliebestandighed*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Til tætning af dilitationsfuger, fuger mellem bygningsdele, tilslutningsfuger, arbejdende fuger samt revner i belastede områder som bolig- og industribyggeri.

Naturlige indsatsområder er f.eks. terrasser, balkoner, løbegange, storkøkkener, laboratorier.

Materialebasis
NBR kautjuk
på væv af polyethersulfon (PES)

Bredde
Tætningszone:	50 - 150 mm
Væv	100 - 240 mm

Leveringsenhed
Rullelængder efter ønske

Farvetone
Grå.

Opbevaring
Koldt, tørt i lukkede rum.

EGENSKABER

* *Bestandig mod vandtryk*
* *Diffusionsåben*
* *Rivfast*
* *Blivende slidstyrke*
* *God bestandighed overfor frost, kemikalier og UV-påvirkning*

FORARBEJDNING

Egnet underlag
Underlaget skal være bæredygtigt, rent og fri for slam, støv, smuds, olie, fedtrester og andre vedhæftningshæmmende substanser.

Skader på kanter udbedres med egnede materialer. Stenreder og ujævnheder udfyldes.

Cementlim, løse behandlinger og fremspringende korn fjernes ved passende afrensningsmetode.

Fremgangsmåde
Kobauflex 100 Fugebånd lægges i det anbefalede Rockidan klæberlag direkte fra rullen uden folder.

Vævkanten trykkes ned i klæberlaget med spartel eller glittespartel, så klæberen træder fuldstændigt igennem.

Herefter påføres klæber vådt i vådt, så vævområdet er totalt dækket.

Klæber
For valg af klæber kontakt Rockidan Tekn. afd.

Alle anvisninger for den valgte klæber med hensyn til påføring, brug, potlife tid mv. skal følges. Se teknisk datablad for det aktuelle produkt.

Redskaber
Pensel, spartel, glittespartel.

Tekniske data

Forlængelse - langs ($F_{z,max}$ DIN 53354)	Ca. 56%
Brudforlængelse - langs (DIN 53354)	Ca. 260%
Max træk - langsgående	Ca. 66 N/15 mm
Max træk - tværgående	Ca. 48 N/15 mm
Trækstyrke - langsgående	5,6 N/mm²
Trækstyrke - tværgående	5,4 N/mm²
Dampbremseværdi (S_d DIN prEN 1062-2)	Ca. 2,7 m
Vandtrykprøvning (DIN 16726)	3 bar tæt