

AB-PUR 380

2K-PU HYBRIDBELÆGNING

Produktbeskrivelse:	2-komponent, pigmenteret polyurethan hybrid-belægning uden opløsningsmidler, blødgørere og nonylphenol.	
Egenskaber:	• Elastisk / revneoverbyggende • Vejrligsbestandig • Væsketæt • God trinstøjsdæmpning	• Selvdjævnende • Selvudluftende • Stor slidstyrke • Anvendes ude og inde
Anvendelse:	Belægning som elastisk, revneoverbyggende overfladebeskyttelse til balkoner, terrasser og pergolaer i kombination med passende AB-POX grundere og AB-PUR forseglinger. AB-PUR 380 er ikke farvestabil og skal således beskyttes med f.eks. fuld-drysning af kulørte chips, indfarvet sand eller pigmenteret forsegling.	
Forbrug:	2,0 - 3,5 kg/m², afhængig af anvendelse.	
Bestandighed:	• Fortyndede syrer og baser • Vand/spildevand/saltvand • Motorolie, drivmidler (kort tid)	• Svingende konstruktioner • Temperatur op til 60°C i kort tid • Elastisk/plastisk ned til -20°C
Tekniske data:	Blandingsforhold A:B Vægtfylde (blanding) Viskositet Potlife (10 / 20°C) Hærdetid (10 / 20°C) Objekttemperatur Relativ luftfugtighed Materialetemperatur Ridseforlængelse	100 : 12 vægtdele Ca. 1,35 g/cm³ 4000 mPa·s 40 / 30 min. Gang 24 / 8 timer Mekanisk belastning 48 / 16 timer Kemisk belastning 5 / 2 dage 12°C - 30°C Max. 85% (OBS dugpunkt + 3°C) 15°C - 25°C Ca. 100%
<i>Alle oplysninger er blot gennemsnitsværdier</i>		
MAL-kode (1993)	00-3	

Farvetone: Kiselgrå, ca. RAL 7032 Andre farver på bestilling	Emballage: 10 kg	Lagertid: 12 måneder køligt og tørt i original uåbnet emballage ved 15-25°C
---	----------------------------	---