Rockidan

BASWA FRESH

BASWA acoustic®



- *Opfriskende behandling til BASWAphon overflader*
- *Forringer ikke akustiske egenskaber*
- *Produktnr. a630*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Til opfriskning af aldersbetinget grålig misfarvning.

Indgår i BASWA Maintenance Concept og anvendes i kombination med de konceptets øvrige muligheder for rengøring og reparation af BASWA-overflader.

Må ikke sidestilles med egentlig sanering, men kan forlænge levetiden for eksisterende behandling væsentligt.

Lysner eksisterende overflade uden at på de lydabsorberende egenskaber.

Kan fås indtonet, men er ikke egnet til omfarvning af eksisterende behandling.

Materialebasis

Mineralsk dispersion på vandbasis. (Uden opløsningsmidler)

Farve

Standard: Hvid - NCS S 0500 N.
Indtonet efter forespørgsel

Emballagestørrelse

20 liter dunk.

Opbevaring

Opbevares i tæt lukket i original emballage. Holdbar i 6 måneder.
Beskyttes mod frost.
Opbevares ved +5° - 49°C

FORARBEJDNING

Underlag

Den eksisterende BASWAphon akustikoverflade rengøres og/eller renoveres i henhold til BASWA Maintenance Concept.

Overfladen skal fremstå tør, ren og fedtfri og ensartet. Ved stærkt tilsmudsede overflader kontaktes teknisk afdeling.

Omgivelser

De tilstødende arealer afdækkes omhyggeligt.

Klima- og ventilationsanlæg slukkes.

Fremgangsmåde

BASWA Fresh leveres brugsklar men kan fortyndes op til 50% med vand ved mindre grader af tilsmudsning.

Påføres i én til to arbejdsgange med 4 timers ventetid mellem hver arbejdsgang. De enkelte arbejdsgange udføres på kryds.

Påføres med airless sprøjte. I højder op til 3 meter fra gulvet med forlænget skaft. Ved højder over 3 meter fra rullestillads.

Afstand mellem sprøjte og overflade bør være 50-70 cm. afhængig af sprøjtehastighed.

Stærkt tilsmudsede partier kan behandles manuelt med rulle. Overfladen for denne fremgangsmåde bør dog ikke udgøre mere en 5% af det samlede areal.

Forbrug

Ca. 0,25 liter/m^2/arb.gang

Forarbejdningstemperatur

Temperatur ved påføring min. +15°C og max 30°C.

Undgå temperaturudsving på mere end 5°C undgås fra påføring og til fuld udtørring (<10% RF).

Undgå accellereret udtørring ved luftcirkulation og træk.

Tørretid

Ca. 12 timer ved 20°C og 50% RF. Ventetid inden akustiske målinger min. 72 timer.

Behandlingen bliver uopløselig i vand efter fuld afbinding (<10% RF).

HENVISNINGER

Beskyttelsesanvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.

Garanti / forbehold

De foranstående angivelser, herunder særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på vores kendskab og erfaringer i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfald eller vedhæftning.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.