BASWA One

2024/ 1



Produktbeskrivelse og anvendelsesområder

Organisk bundet, lydgennemtrængelig akustikpuds til afsluttende lag i BASWA Basic akustiksystemer.

Produktdata

Varenummer	a001 a001 nbc farvet (farver efter ønske)
Materiale	Akustisk belægning baseret på polymerbindemidler med mineral- og genbrugte fyldstoffer
Kornstørrelse	0,5 – 1,0 mm
Forbrug pr. m^2	ca. 2,1 – 2,2 kg/m^2 * Materialeforbruget afhænger blandt andet af påføring, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier er vejledende. Præcise værdier bør fastlægges på stedet efter behov.
Farve	Hvid, ~ NCS S 0300 N Andre farver kan bestilles
Hvidhed	90%
Lysrefleksion	77

Brandreaktion	A2-s1, d0, ikke-brændbar (DIN EN 13501-1)
Vægt / Indhold	Leveringsvægt: Brutto ca. 9,0 kg / Netto ca. 8,2 kg Blandet ca. 10 kg netto
Opbevaring	Beskyt mod frost, opbevar i original emballage Opbevarings-/transporttemperatur mellem +5°C og 30°C Beskyt mod direkte sollys Opbevares tørt på paller Holdbarhed op til **12 måneder** under optimale forhold

Levering

Leveringsform	Kartonboks (350x350x300 mm)
Leveringsinformation	Forkert håndtering under transport kan forårsage skader

For yderligere leveringsoplysninger kontakt venligst Rockidan på telefon 74613366

Klargøring af materialet

1. Hæld den nødvendige mængde rent vand (ca. 1,8–1,9 L) i en ren spand med 25 liters volumen.
2. Tilsæt bindemiddelkoncentrat og rør grundigt sammen med vandet i mindst 20 sekunder.
3. Tilsæt derefter posen med let fyldstof og bland indtil massen er jævn og cremet.

Valgfrit: Til BASWA One i farve medfølger pigmentet i en lille kop i pakken. Pigmentet skal altid tilsættes den færdigblandede BASWA One til sidst. Bemærk! Bland grundigt for at undgå pigmentpletter på overfladen! Detaljerede anvisninger til klargøring findes i produktpakken.

Bemærk! Efter blanding skal materialet påføres senest inden for 3 dage. Omrøring skal foretages med en smule rent vand.

Underlag

1. Underlaget består af BASWA Basic akustikplader, som limes på hele overfladen af et mineralisk underlag (flydende ved ujævnheder, buttering-floating metoden).
2. Overfladen skal slibes helt plan med en slibebræt (korn 24 P/K anbefales) og støves af.
3. Undgå sprækker i samlinger eller forbindelser på over ca. 1,5 mm! Fyld disse med BASWA Prime eller BASWA Fill og lad det tørre helt, før slutpudsen påføres.

Påføring

1. Påfør BASWA One med den rustfri stålske med 6x6 mm takker over hele den forberedte overflade, som allerede er limet, slebet og afstøvet. Træk materialet ud i krydsende bevægelser og forglat med den flade vinkel.
2. Efter en hærdetid på ca. 20–30 minutter, glat ud i lav vinkel på ca. 10° med let tryk.

   OBS! Vær opmærksom på at lagtykkelsen skal være 1,5–2,0 mm! Hvis laget bliver for tyndt, kan de mørkere områder af akustikpladerne blive synlige i det færdige resultat. Følg altid de gældende anvisninger for det pågældende akustiksystem!

Ansvarsfraskrivelse

De ovenfor nævnte oplysninger, herunder vores anbefalinger vedrørende forarbejdning og anvendelse af vores produkter, bygger på vores erfaring og viden under normale forhold, forudsat at produkterne er blevet opbevaret og brugt korrekt. Da der kan være variationer i materialer, overflader og arbejdsforhold, kan vi ikke give garanti for resultatet, og der påtages heller ikke noget ansvar – uanset juridisk grundlag – hverken på baggrund af disse instruktioner eller mundtlig rådgivning, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra vores side. Brugeren skal kunne dokumentere, at BASWA rettidigt og fuldt ud er blevet informeret skriftligt, så en korrekt og tilfredsstillende vurdering kan finde sted. Ved modtagelse skal produkterne kontrolleres for egnethed til det påtænkte formål. Forbehold for ændringer i produktspecifikationerne. Vær opmærksom på tredjeparts rettigheder. Derudover gælder vores aktuelle salgs- og leveringsbetingelser. Det gældende produktdatablad kan rekvireres hos os.