BASWAPHON BASE

BASWA acoustic®



- *Akustikpuds kornstr. 0,7 mm*
- *Produktnr. a007*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Brugsklar, åbenporet puds fremstillet af naturlig marmorsand.

Baswaphon Base bruges som slutpuds i system "Base", som grundpuds i system "Classic" og til udfyldning af mellemrum mellem kapillarrørene i system "Cool"

Materialebasis
Marmorsandholdig kunstharzpuds på vandbasis (uden opløsningsmidler).

Tekniske værdier
Kornstørrelse: 0,7 mm

MAL-kode (1993)
00-1

Emballagestørrelse
25 kg spand.

Farve
Standard: Hvid (NCS S 0500 N)
Andre farver jf. NCS/RAL.

Opbevaring
Tåler ikke frost. Opbevares ved min. +5°C og max 49°C.

Holdbar i minimum 6 måneder i tætlukket original emballage.

FORARBEJDNING

BASE som slutpuds (Base)

Påføring
Pudsen påføres med tandspartel 6x6 mm tanding.

Kan også påføres maskinelt med særligt sprøjteudstyr. Spørg Rockidan.

Forbrug
4,0 - 4,5 kg/m^2

Tidsforbrug
10-15 minutter pr. kvadratmeter.

Forarbejdningstemperatur
Temperatur ved påføring og til fuldstændig udtørring (max 10% fugt) min. +15°C og max 30°C.

Undgå temperaturudsving >5°C.

Undgå for hurtig udtørring på grund af luftcirkulation / træk.

Tørretid
Ca. 60 timer ved +20°C og 50% RF. Efter tørring tilnærmelsesvis uopløselig i vand.

BASE som grundpuds (Classic)

Påføring
Pudsen påføres med tandspartel 3x3 mm tanding.

Kan også påføres maskinelt med særligt sprøjteudstyr. Spørg Rockidan.

Forbrug
3,5 - 4,0 kg/m^2

Tidsforbrug
10-15 minutter pr. kvadratmeter.

Forarbejdningstemperatur
Temperatur ved påføring og til fuldstændig udtørring (max 10% fugt) min. +15°C og max 30°C.

Undgå temperaturudsving på >5°C.

Undgå for hurtig udtørring på grund af luftcirkulation / træk.

Tørretid
Ca. 48 timer ved +20°C og 50% RF. Efter tørring tilnærmelsesvis uopløselig i vand.

BASE som udfyldning ml. rør (Cool)

Påføring
Pudsen påføres med sprøjte og glittes.

Forbrug
7,5 - 8,0 kg/m^2

Tidsforbrug
3-5 minutter pr. kvadratmeter.

Forarbejdningstemperatur
Temperatur ved påføring og til fuldstændig udtørring (max 10% fugt) min. +15°C og max 30°C.

Undgå temperaturudsving på >5°C.

Undgå for hurtig udtørring på grund af luftcirkulation / træk.

Tørretid
Ca. 72 timer ved +20°C og 50% RF. Efter tørring tilnærmelsesvis uopløselig i vand.

BASE som dækpuds over rør (Cool)

Påføring
Pudsen påføres med tandspartel med 3x3 mm tanding.

Forbrug
3,5 - 4,0 kg/m^2

Tidsforbrug
10-15 minutter pr. kvadratmeter.

Forarbejdningstemperatur
Temperatur ved påføring og til fuldstændig udtørring (max 10% fugt) min. +15°C og max 30°C.

Undgå temperaturudsving på >5°C.

Undgå for hurtig udtørring på grund af luftcirkulation / træk.

Tørretid
Ca. 48 timer ved +20°C og 50% RF. Efter tørring tilnærmelsesvis uopløselig i vand.

HENVISNINGER

Beskyttelsesanvisninger
Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.

Garanti / forbehold
De foranstående angivelser, herunder særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på vores kendkab og erfaringer i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfald eller vedhæftning.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.