Datablad

DINOVA

MINERAL INDESILIKAT

- *Systemgodkendt til alle indvendige Multipor og Ytong pudssystemer såfremt varenummer og projektadresse registreres ved ordreafgivelsen*
- *Varenr.: XY456INDE*
- *Silikatbaseret helmat indemaling*
- *Meget god dækkeevne*
- *Rengøringsvenlig*
- *Dokumenteret allergivenlig - indeholder ikke konserveringsmidler (Hvid)*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Mat indesilikatmaling af høj kvalitet til behandling af Ytong og Multipor pudssystemer.

Er under Ytong systemgaranti.

Materialebasis
Baseret på kalivandglas med organiske stabilisatorer jf. DIN 18363.

MAL-kode (1993)
00-4

GIS-code - DGNB/LEED
Klassificering af produkttype:
M-SK01

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: <1g/l.

Emballagestørrelse
12,5 liter.
Varenr.: XY456INDE

Opbevaring
Køligt, tørt og frostfrit.
Lagerstabil i 12 måneder.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- *Emissionsminimeret, uden opløsningsmidler og blødgørere*
- *Fri for konserveringsmidler*
- *Meget diffusionsåben*
- *CO_2 gennemtrængelig*
- *Allergikervenlig jf. ECARF-certifikat www.ecarf.org*
- *Fugtregulerende (kapillaraktiv)*
- *Miljøvenlig og lugtneutral*
- *Ikke brændbar klasse A2*

Tekniske værdier

Vægtfylde
Ca. 1,58 g/cm^3.

pH-værdi
11,5

Diffusionsåbenhed
$s_d(H_2O)$ < 0,14
(Klasse 1 jf. DIN EN 52615)

Klassifikation jvf. DS EN13300

Glans:
Helmat

Vaskeslag:
Klasse 2.
Vaskebestandig jvf. DIN 53 778

Kontrastforhold:
Dækkeevne - klasse 1
ved forbrug på 145 ml/m^2

Maksimal kornstørrelse:
Fin (< 100µm)

SD-Værdi:
0,01

Farvetone
Hvid.

Kan indtones med silikat tonefarve samt i DinoMix anlæg.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning
Standardbehandlingen består af en grund og en slutbehandling med Dinova Mineral Indesilikat, fortyndet op til 5% med vand afhængig af underlagets sugeevne. Ved kraftig sugeevne og farver grundes med Dinova Dinosil Koncentrat og vand i forholdet 1:1.

Forbrug
Ca. 145 ml/m^2 (≈7 m^2/l) pr. arbejdsgang på glatte let sugende underlag. På ru underlag tilsvarende mere. Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Fremgangsmåde
Påføres med pensel, rulle eller sprøjte, herunder airless. Ved sprøjtepåføring anbefales det at si malingen.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +8°C.

Tørretid
Kan tidligst overmales efter 12 timer ved +20°C og 65% RF. Sørg for god udluftning under tørring for at sikre optimal afbinding.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk