Datablad

DINOVA
UNIGRUND PLUS

* *Pigmenteret kvartsgrunder*
* *Vedhæftningsskabende*
* *Uden opløsningsmidler*
* *Ude og inde*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Hvidpigmenteret specialgrunder til dækkende grunding af ind- og udvendige mineralske underlag, af kunstharzpuds samt bæredygtige ensartet sugende behandlinger. Særligt som vedhæftningsskabende forbehandling på glatte underlag inden behandling med kunstharzpuds. Anvendes også i rationelt to-lagssystem med Dinova Facademalinger samt som vedhæftningsgrunder på ikke forkislende underlag inden slutbehandling med Dinosil produkter.

Materialebasis
Pigmenteret dispersionsmaling jf. DIN 55 945 med fin kvartsandel.

MAL-kode (1993)
00-1

GIS-code - DGNB/LEED
Klassificering af produkttype:
M-DF01

VOC-indhold
EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: Max 30 g/l.

Emballagestørrelse
12,5 liter.

Opbevaring
Køligt, tørt og frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

* *Vejrbestandig*
* *Skurebestandig*
* *Finkornet*
* *God dækkeevne*
* *Meget stærk vedhæftning*
* *Slag- og stødfast*
* *Diffusionsåben*
* *Alkalibestandig*
* *Spændingsfri*
* *Vandfortyndbar*

Vægtfylde
Ca. 1,44 g/cm^3.

Glans
Mat.

Farvetone
Råhvid.

Kan indtones i DinoMix anlæg eller manuelt med op til 20% DinoColor Fuldtonefarve.

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning
Afhængig af fremgangsmåde og underlagets sugeevne fortyndet max 5% med vand.

Forbrug
Fra ca. 150 ml/m^2

Det anbefales at udføre prøvefelt for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Fremgangsmåde
Påføres med pensel, rulle eller særlig sprøjte. Forhøjet slid på airlessdyse. Røres grundigt op inden brug.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Tørretid
Kan overmales efter 4-8 timer og er regnfast efter 12 timer ved +20°C og 65% RF. Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtigt, fri for smuds, løse dele, og fremstå rent, fast og tørt.

Faste, bæredygtige underlag (særligt inde) kræver ingen grunding.

Ikke bæredygtige underlag fjernes fuldstændigt.

Bæredygtige dispersions behandlinger (facade):
Overfladen rengøres grundigt (evt med højtryksrensning) og skal herefter gennemtørre.

Grunding med Dinova Unigrund Plus inden slutbehandling med Dinova Facademaling.

Overflader med alger/svampe:
Angreb fjernes ved afskrabning eller afbørstning. Herefter mættes underlaget med Dinova Dibesan Mikrorens, som skal virke/tørre ind i minimum 10 timer, inden videre behandling.

Saltudblomstringer
Overflader med udtrædende salte afbørstes tørt og grundes med Dinova Dybdegrunder Special. Der gives ingen garanti ved behandling af saltbelastede underlag.

Fuger og tætninger
Fleksible fuger og tætninger må ikke overmales.

Forzinkede overflader
Rengøres med hård skuresvamp og afspændingsmiddel, bestående af vand tilsat ammoniak og lidt opvaskemiddel. Efterskyl grundigt.

Murstensoverflader:
Kun frostsikre mursten er egnet til overfladebehandling. Murværket skal være udfuget, uden revner og have nået sin udligningsfugt.

Overflader forurenet af jernsalte, nikotin eller sod behandles med opløsningsmiddelholdige materialer.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk