Datablad

NM 023/H90
TOPLACK

- *Resistent og stærk toplak til bassiner*
- *Afgiver ingen stoffer til omgivelserne*
- *Er opløsningsmiddelfri og lugtneutral*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Som en klar og slidstærk toplak på overflader af tanke, bassiner og reservoirer i beton.

Velegnet til fiskeyngelbassiner, akvarier, sældamme, delfinarier etc.

Materialebasis
2-komponent, slidfast epoxylak.

MAL-kode (1993)
00-5

Emballagestørrelse
Harz NM 023:	1,825 kg
Hærder H-90:	1,0 kg

Farvetone
Transparent.

Glansgrad
Blank.

Opbevaring
Ved temperaturer over 0°C.

Holdbar i min.12 mdr. i uåbnet stand.

EGENSKABER

- *Stærk toplak*
- *Opløsningsmiddelfri og lugtneutral*
- *Indeholder ingen stoffer, der kan overføres til omgivelserne*
- *Meget stor bestandighed mod såvel fersk- som saltvand*

FORARBEJDNING

Egnet underlag
Underlaget skal være bæredygtigt, rent og fri for slam, støv, smuds, olie og fedtrester m.v.

Forbehandling af underlag
Beskadigede områder repareres med Rockidan mørtler og spartelmasser.

Blanding
Sørg for grundig mekanisk omrøring med langsomtgående boremaskine påsat blandespade i mindst 4-5 minutter. Husk sider og bund i blandespanden.

Forbrug
50-250 g/m^2/lag

Underlagets sugeevne påvirker forbruget, mens en evt. hældning vil begrænse muligheden for påføring i større lagtykkelser.

Vi kan anbefale, at der udføres prøveareal, således at det nøjagtige forbrug og udfaldskrav kan bestemmes.

Fremgangsmåde
NM 023/H90 Toplack påføres med malerulle, pensel eller gummiskraber, 1–2 gange, afhængig af udfaldskravet.

Forarbejdningstemperatur
Inden brug tempereres produktet til ca. 20°C.

Arbejdet må ikke udføres ved temperaturer under +10°C.

Rengøring
Værktøj rengøres i acetone.

Beskyttelsesanvisninger
Der henvises til arbejdshygiejnisk datablad.

Tekniske data

Produkttype	Opløsningsmiddelfri epoxy.
Blandingsforhold (vægt)	
Harz NM Klarlack FS 023	100 vægtdele
Hærder H-90	53 vægtdele
Vægtfylde	1094 kg/m^3
Viskositet ved 25°C	Ca. 0,4 Pa·s
Potlife 100 gram ved 20°C	Ca. 40 min.
Fuldt afhærdet ved 20°C	Ca. 7 døgn
Overmalingsinterval ved 20°C	Ca. 24 timer
Tørstofindhold	100% (vægt)