Datablad

NM 415 LACK

- *Stærk og ridsefast lack for alle typer epoxygulve*
- *Ekstremt lav gulningstendens*
- *Er opløsningsmiddelfri og lugtneutral*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Som en klar og slidstærk toplak på overflader af træ, fiberplader, vandfast krydsfiner, spånplader, stål, aluminium, epoxygulve med eller uden farvet sand og i forbindelse med belægninger udført på vægge og gulve med farvet vinylchips.

Som formlak for betonelementindustrien. (Se arbejdsvejledning herfor).

- *Som toplak til Rockidan fugefrie industrigulv NM 400, NM 80 etc.*
- *Toplak til dekorative Rockidan gulvbelægninger, herunder Rockinol System*
- *Gulningsfri binder til stentæpper*

Materialebasis

2-komponent, diffusionstæt epoxylak.

MAL-kode (1993)

00-5

Emballagestørrelse

Harz NM 415:	3,0 kg
Hærder H-413S:	1,5 kg

Farvetone

Transparent (gennemsigtig).

Glansgrad

Blank

Opbevaring

Ved temperaturer over 0°C.

Holdbar i min.12 mdr. i uåbnet stand.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

NM 415 Toplack er en meget stærk og smidig toplak med meget lille gulningstendens.

- *Er let at påføre selv i tynde lag*
- *Stor ridsefasthed*
- *Opløsningsmiddelfri og lugtneutral*
- *Ekstrem lav gulningstendens*
- *Smidig efter afhærdning*

FORARBEJDNING

Egnet underlag

Underlaget skal være bæredygtigt, rent og fri for slam, støv, smuds, olie og fedtrester m.v.

Forbehandling af underlag

Beskadigede områder repareres med Rockidan mørtler og spartelmasser.

Blanding

Sørg for grundig mekanisk omrøring med langsomtgående boremaskine påsat blandespade i mindst 4-5 minutter. Husk sider og bund i blandespanden.

Forbrug

På glatte overflader ca. 0,150 kg/m^2 pr. påføring, afhængig af underlagets sugeevne. Vi kan anbefale, at der udføres prøveareal, således at det nøjagtige forbrug og udfaldskrav kan bestemmes.

Fremgangsmåde

NM 415 Toplack påføres med malerulle, pensel eller gummiskraber, 1–2 gange, afhængig af udfaldskravet.

Værktøj rengøres i vand.

Bemærk

Pinholes og mindre blærer kan opstå under udlægning og hærdning og må accepteres i et vist omfang. Disse vil kun have kosmetisk effekt og vil ikke påvirke belægningens funktion.

Rullespor og små nuanceforskelle vil kunne forekomme i forbindelse med påføringen og den efterfølgende pigrulning.

Må ikke være under kostant vandbelastning, Vand skal tørres op, det kan eller risikeres at der sker misfarvninger af overfladen på lakken.

Forarbejdningstemperatur

Inden brug tempereres produktet til ca. 20°C. Arbejdet bør ikke udføres ved temperaturer under +5°C.

Må ikke påføres ved relativ luftfugtighed på under 35%RF.

Tekniske data

Produkttype	Epoxybindemiddel, opløsningsmiddelfri.	
Blandingsforhold (vægt)	Harz NM 415 Hærder H-413	100 vægtdele 50 vægtdele
Vægtfylde	1085 kg/m^3	
Viskositet	550 m Pa.s	
Potlife 100 gram ved 20°C	Ca. 40 min.	
Trækstyrke	38 MPa	
Fuldt afhærdet ved 20°C	Ca. 7 døgn	
Overmalingsinterval ved 20°C	Ca.24 timer	
Tørstofindhold	100% (vægt)	

Alle værdier er målt ved 20° C og 60 % RF. Lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænger hærdetiden.