Datablad

# NM 935 E FRIGG

- *Belægning til opskummet polystyren*
- *Stor slidstyrke og elasticitet*
- *Fri for opløsningsmidler*

## PRODUKTBESKRIVELSE

### Anvendelsesområde
Belægning til opskummet polystyren.

### Materialebasis
2-komponent, opløsningsmiddelfri, epoxy.

### MAL-kode (1993)
00-5

### Farve
NM standardfarve 17 (lys grå)

### Kvalitetskontrol
ISO 9003 certifikat nr. 12.

### Vægtfylde
1100 kg/m$^3$ (20°C)

### Leveringsenhed

| | |
|---|---|
| Sætstørrelse | 8,8 kg |
| NM 935 E Frigg | 4,2 kg |
| NM H-348 | 4,6 kg |

### Opbevaring
Ved temperaturer over 0°C.
Holdbar i min.12 mdr. i uåbnet stand.

## EGENSKABER

- *Stor slidstyrke*
- *Stor elasticitet*
- *Internt blødgjort*
- *Mulighed for tixotropering*

## FORARBEJDNING

### Egnet underlag
Underlaget skal være bæredygtigt, rent og fri for slam, støv, smuds, olie, fedtrester og andre vedhæftnings-hæmmende substanser.

### Blanding
Sørg for grundig mekanisk omrøring med langsomtgående boremaskine påsat blandespade i mindst 4-5 minutter – husk sider og bund i blandespanden.

### Blandingsforhold

| | |
|---|---|
| NM 935 E Frigg | 100 vægtdele |
| NM H-348 | 110 vægtdele |

### Potlife
100 g. v. 20°C 40 minutter

### Fremgangsmåde
Påføres med malerulle, pensel eller gummiskraber.

### Rengøring
Værktøj rengøres i acetone.

### Beskyttelsesanvisninger
Der henvises til 16 pkts leverandør-brugsanvisning (sikkerhedsdatablad).