Datablad

PLANOMUR P560
GIPSSPARTEL

- *Fiberforstærket gipsspartel*
- *Reparations- og fyldspartel*
- *Kvalitetstrin Q1 til Q4*
- *Eminsionsminimeret*
- *Uden opløsningsmidler og blødgører*
- *Til indvendig brug*



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Fiberforstærket gipsspartel til udfyldning og spartling af fuger, revner, huller, fordybninger i vægge og lofter i dybder på ≤ 30 mm.

Desuden til fuldspartling af vægge og lofter. Kan anvendes til spartling af spændingsfri monterede gipsplader med afrundede kanter.

Kan anvendes på alle mineralske underlag som puds, sten, beton, murværk, gips, gipskartonplader samt silkeblanke underlag som latexmalinger og kunstharzpuds.

Materialebasis
Modificeret gipsspartel.

MAL-kode (1993)
00-1

Emballagestørrelse
25 kg sæk.

Opbevaring
Tørt, køligt og frostfrit.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- *Kan trækkes ud til nul*
- *Kvalitetstrin Q1 til Q4*
- *Meget fyldende*
- *Fremragende flydeegenskaber*
- *Revnefri*
- *Søm- og borefast*
- *Kræver ofte ikke grunding*
- *Kan anvendes på dispersionsunderlag*
- *Kan armeres med papirstrimler*
- *Indeklimavenlig*

Vægtfylde
Ca. 1,6 g/cm^3 (blandet)

Farvetone
Hvid.

Glans
Mat

FORARBEJDNING

Behandlingsopbygning
Anvendes direkte på normalt sugende underlag. Stærkt sugende underlag grundes med Dinova Dybdegrunder W.

Underlag med vandopløselige, misfarvende indholdsstoffer forbehandles med isolerende grunder, f.eks. Isogrund LF.

På ikke grundede, stærkt sugende underlag henh. ikke sugende underlag bør der ikke påføres mindre end 1 mm, da der af fysikaliske årsager kan opstå kridtning.

Alt efter overfladens ruhed kræves 1-2 arbejdsgange for at opnå glat overflade.

Maksimal lagtykkelse pr arbejdsgang er 30 mm (betonfuger / reparationssteder).

Plet- og fuldspartlinger grundes inden videre behandling med Dinova Dybdegrunder W.

Fremgangsmåde
Blanding
Alt efter ønsket konsistens tilsættes 1,5 - 2 dele Planomur P560 i én del vand. Materialet røres op til klumpfri masse manuelt eller med røreværk herefter hviletid 2-3 min omrøres pånyt.

Blandingen kan herefter anvendes i ca 50 minutter.

Påføring
Påføres med murske, spartel, japanspartel eller glittespartel (store overflader).

Forbrug
Ca. 0,9 kg/m^2/mm lagtykkelse alt efter underlagets beskaffenhed. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvepåføring.

Forarbejdningstemperatur
Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Tørretid
1-2 timer pr. mm lagtykkelse ved +20°C og 65% RF. Kan overmales når gennemtør. Lavere temperatur og højere fugtighed øger tørretiden.

Rengøring
Værktøj rengøres med vand.

BEMÆRK

Om gipsspartel

Gipsholdige spartelmasser bør kun blandes i rene blandekar. Rester fra tidligere oprørte spartelmasser kan forkorte anvendelsestiden drastisk.

I de fleste tilfælde kan gipsholdige spartelmasser anvendes uden hæftegrunder. Er dette alligevel nødvendigt henvises til Contactgrund LF (tørretid min. 12 timer.

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

CE	
Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D – 55543 Bad Kreuznach **13** **13-04-004**	
DIN EN 13279-1 **C7/20/2** Gipsspartel	
Brandforld:	A1
Termisk modstand:	NPD

CE	
Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D – 55543 Bad Kreuznach **13** **13-04-005**	
DIN EN 13963-4B Fugespartel til revner uden fugedækstrimler	
Brandforld:	A1
Termisk modstand:	NPD