Datablad

ROCKIDAN 0666
FACADEPASTA

* *Facaderenser i pastaform*
* *Specielt til mur- og natursten*
* *Effektiv og skånsom. Ødelægger ikke underlaget*
* *Indeholder ikke saltsyre og frie flussyre Ph-værdi ca. 5,0*
* *Nem forarbejdning, selv ved påføring i stor lagtykkelse*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Til afrensning af alle facader af klinker, tegl og natursten samt til skulpturer. Ikke egnet til synligt kalkstensmurværk. Opløser ikke mørtelrester.

* *Alle typer murstensfacader*
* *Specielt til mur- og natursten*

Materialebasis
Flouridholdigt pastøst rensemiddel.

Emballagestørrelse
1, 5 og 30 kg plastspande.

Opbevaring
Ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i min. 36 mdr. i uåbnet stand.

MAL-kode (1993)
00-4

EGENSKABER

Opløser skånsomt smuds fra porøse, mineralske, syreresistente facadebyggematerialer.

Da rensemidlet er pasta-agtigt, udtørrer det ikke med det samme på bygningsoverfladen.

* *Pastaagtig, hvorfor der ikke sker indtrængning i overfladen*
* *Neutral Ph-værdi ca. 5,0*
* *Nem og hurtig at påføre*
* *Effektiv og skånsom*

FORARBEJDNING

Egnet underlag
Se "Anvendelsesområde".

Forbehandling af underlag
Før anvendelse bør der altid udføres et prøveareal på et mindre synligt areal.

Tilgrænsende flader, især glas, træ, metal osv. skal afdækkes. Planter og træer skal beskyttes.

Underlaget skal *ikke* forvandes.

Forbrug
Afhængig af tilsmudsningsgraden fra 100-700 g/m^2.

Vi anbefaler at udføre prøveareal således, at det nøjagtige forbrug og udfaldskrav kan bestemmes.

Fremgangsmåde
Rockidan Facadepasta påføres på tør facadeoverflade med fladstryger eller kost. Skal virke 2-5 minutter.

Facaden afvaskes derefter med højtryksrenser. Ved dybtliggende fuger skal afvaskningen være særligt intensiv.

Særligt tilsmudsede områder bearbejdes mekanisk med stiv børste inden afskylningen.

Efter afvaskningen må der ikke være rester af rensemidlet tilbage i fordybninger.

Forarbejdningstemperatur
Påføres ved min.+5°C og max.+30°C overflade- og lufttemperatur.

Rengøring
Værktøjet rengøres straks efter brug med vand.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

Tekniske data

Aktiv komponent	Ammoniumhalogen
Syreindhold	Under 10%. Indeholder ikke saltsyre, eller fri flussyre
Viskositet	1,2 Pa·s
pH-værdi	Ca. 5,0