

- * Hurtigtørrende dispersionsspartel
- * Til metal, træ og puds
- * Stærk vedhæftning
- * Kan anvendes ude og inde

ALBRECHT AQUA LAKSPARTEL



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Hurtigtørrende dispersionsspartel til spartling, glitning og porefyldning af grundet træ, metal og gammel puds (op til max 500 µm)

Materialebasis

Dispersion.

MAL-kode (1993)

00-1

GIS-code - DGNB/LEED

Klassificering af produkttype:
M-GP 01

Emballagestørrelse

200 og 400 g dåser.

Opbevaring

Tørt, køligt og tæt lukket.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Hurtigtørrende
- * Stærk vedhæftning
- * Let at forarbejde
- * Vandfortyndbar

Vægtfylde

Ca. 1,79 g/cm³

Farve

Hvid.

FORARBEJDNING

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være tørt, rent, bæredygtigt, fri for voks, olie og fedt.

Jern, stål og træ grundes med passende grunder.

Ubehandlet nåletræ udvendigt imprægneres.

Intakte behandlinger matteres.

Spartling kan gentages efter 3-4 timer for at opnå særligt glat overflade.

Kan overmales med Rockidan lakker til træ og metal.

Udvendigt bør slutbehandling foretages kort efter endt tørretid.

Fremgangsmåde

Påføres med spartel.

Forbrug

Ca. 250 g/m² afhængig af underlagets beskaffenhed. Det anbefales at udføre et prøvefelt på objektet for at fastslå det nøjagtige forbrug.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +5°C under påføring og tørring.

Tørretid

+20°C og 60% RF:
Kan slibes efter 1-4 timer afhængig af lagtykkelse. Lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænger tørretiden.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug med vand om nødvendigt tilsat opvaskemiddel.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindelse og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produktets egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.