

- * Vejrbestandig
- * Meget slidstærk
- * Silkemat

ALBRECHT MARKERINGSFARVE



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Silkemat plastmaling på Akrylharz-basis som kan anvendes til markeringsstiber i P-kældre og industrimarkering på beton, asfalt og brosten både inde og ude.

Bemærk:

Malingen kan grundlæggende anvendes indendøre, men den karakteristiske laklugt særligt under hærdning kan ikke undgås. Alt efter udluftningsforhold kan lugtgener forekomme i flere uger. Derfor anbefales det generelt at anvende vandig lak ved behandling af større indendørs arealer.

Materialebasis

Akrylharz.

MAL-kode (1993)

2-1

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/i)

500 g/l (2010)

Indhold i dette produkt: Max 500 g.

Emballagestørrelse

2,5 liter

Opbevaring

Tørt, køligt og tæt lukket.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Hurtigtørrende
- * Meget slidstærk
- * Høj dækkevane

Vægtfylde

Ca. 1,41 g/cm³

Glans

Silkemat. Ca. glans 15.

Farve

RAL 9010 Hvid, RAL 1023 Gul
Andre fabrikstøninger eks. RAL 3020
Rød, RAL 5017 Blå, RAL 6024 Grøn
og RAL 9017 Sort

FORARBEJDNING

Egnet underlag

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt, fri for fedt, olie, voks, sæbe og andre plejemidler.

Fremgangsmåde

Albrecht Markeringsfarve omrøres grundigt inden brug og påføres med Sprøjte, pensel eller rulle.

For bedre vedhæftning på beton eller betonfliser når der males med rulle eller pensel, grundes der med Albrecht Markeringsfarve fortyndet med 10% Albrecht Special-Fortynder L27.

Ved lufttrykssprøjtning fortyndes ca. 10-15% med Albrecht Special-Fortynder L27.

Forbrug

Ca. 150 ml/m²/lag afhængig af underlagets beskaffenhed. Det anbefales at udføre et prøvefelt på objektet for at fastslå det nøjagtige forbrug.

Fortynder

Albrecht Special-Fortynder L27.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +10°C under påføring og tørring.

Tørretid

+20°C og 60% RF:

Støvtør efter ca. 30 minutter.

Kan overmales efter ca. 1 timer.

Kan betrædes efter ca. 12 timer.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug med Albrecht Special-Fortynder L27.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindelse og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.

Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.