

- * Transparent metallak til inde og ude
- * Gulningsfri
- * Varmebestandig max. 200°C.
- * Hurtigtørrende

ALBRECHT METAL KLARLAK



PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Blank korrosionsbeskyttelse til (NE-metaller) såsom aluminium, zink, messing, bronze, kobber, tin og krom. Kan anvendes både inde og ude. Fremragende vedhæftning og er guldningsfri. Varmebestandig op til 200°C. er hurtigtørrende og vejrbestandig.

Bemærk:

Opløsningsmiddelholdige maling og lakker kan grundlæggende anvendes inden døre, men den karakteristiske laklugt særligt under hærdeningen kan ikke undgås. Alt efter udluftningsforhold kan lugtgener forekomme i flere uger. Derfor anbefales det generelt at anvende vandig lak ved behandling af større indendørs arealer.

Materialebasis

Polyacrylharpisk, aromater, glykol, ester. Opløsningsmiddelbaseret.

MAL-kode (1993)

3-1

GIS-code - DGNB/LEED

Klassificering af produkttype:
M – KH 05

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/i)
500 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: Max 500 g.

Emballagestørrelse

0,75 liter og 2,5 liter dåser.

Opbevaring

Tørt, køligt og tæt lukket.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Slidstærk
- * Stød- og slagfast
- * Tåler gængse rengøringsmidler
- * Varmebestandig op til + 200°C.
- * Til indvendig og udvendig anvendelse

Vægtfylde

Ca. 0,9 g/cm³

Glans

Blank.

Farve

Transparent.

FORARBEJDNING

Egnet underlag

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt, fri for fedt, olie, voks, sæbe og andre plejemidler.

Nye overflader rengøres med universalfortynder. Albrecht Metal klarlak påføres ufortyndet 1-2 gange.

Ved renovering fjernes alt løstsiddende materiale fra tidligere behandlinger, fastsiddende maling/lak matteres, her efter foretages behandlingen som på nye overflader.

Fremgangsmåde

Albrecht-Metal klarlak påføres ufortyndet i 1-2 arbejds gange med pensel.

Forbrug

Ca. 100 ml/m²/lag (≈10 m²/l) afhængig af underlagets beskaffenhed. Det anbefales at udføre et prøvelfelt på objektet for at fastslå det nøjagtige forbrug.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +10°C under påføring og tørring.

Tørretid

+20°C og 60% RF:
Kan overmales efter ca. 30 minutter.
Gennemhærdet efter ca. 24 timer.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug med universalfortynder.

Bemærk

I de første 24 timer efter påføring skal overfladen beskyttes for fugtpåvirkninger. Overflade og omgivelserne skal min have en temp. +5°C. Husk at omrører produktet inden brug.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrundet ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.