

- * Høj kvalitet akrylharpikslak
- * Varmebestandig ca. 60-80°C.
- * Hurtigtørrende

ALBRECHT RADIATOR SPRAY



PRODUKTBEKRIVELSE

Albrecht Radiator Spray er en høj kvalitets, aromatfri akrylharpikslak i sprayform. Albrecht Radiator Spray er det ideelle redskab til at renovere gamle, rustne radiatorer og varmtvandsrør. Albrecht Radiator Spray er varme- og gulningsbestandig op til ca. 60-80 °C. Albrecht Radiator Spray er drøj i brug, tørrer øjeblikkeligt, løber ikke, og sikrer dermed en hurtig, rent resultat. Især ved vanskeligt tilgængelige steder opnår du gode lakresultater.

Materialebasis
aromatfri akrylharpikslak

MAL-kode (1993)
3-1

Emballagestørrelse
520 ml Eurodåse med 400 ml indhold.

Opbevaring
Tørt, køligt og tæt lukket.

Beskyttelsesanvisninger
Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Drivmiddel: Propan-Butan
- * Blyfri
- * cadmiumfri
- * aromatfri
- * Ikke benzinfast

Glans
Blank.

Farve
Hvid

FORARBEJDNING

Egnet underlag

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt, fri for fedt, olie, voks, sæbe og andre plejemidler.

Nye overflader rengøres med universalfortynder.

Ved renovering fjernes alt løstsiddende materiale fra tidligere behandlinger, fastsiddende maling/lak matteres, her efter foretages behandlingen som på nye overflader.

Fremgangsmåde

Dæk områder, der ikke skal sprayes. Foretag en prøvespray på et diskret sted for at teste kompatibiliteten med den eksisterende maling!

Ryst dåsen kraftigt, indtil blandeduglerne bevæger sig frit, gentag processen under brug.

Sprøjt altid i en afstand på 25 til 30 cm, parallelt med arbejdsobjektet, i krydsgang; undgå tøven for at forhindre bobler og farveflow. Ideel temperatur er 20 °C.

Adskillige tynde lag giver et bedre resultat end et tykt lag, der kan forårsage farveflow. Vent ca. 15 minutter mellem hvert lag.

Efter brug

Meget vigtigt: For at rengøre spraydyserne skal du holde dåsen lodret, med sprøjtehovedet nedad, trykke det ned, indtil kun drivmiddel kommer ud uden farvestof. Hvis dysen er tilstoppet, skal du tage den af dåsen og åbne den igen med en nål.

Forbrug

Rækker til Ca. 3m², afhængig af underlagets beskaffenhed. Det anbefales at udføre et prøvefelt på objektet for at fastslå det nøjagtige forbrug.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +8°C under påføring og tørring.

Tørretid

Ved +20 °C og maks. 65% relativ luftfugtighed - støvtør: 5-10 minutter - berøringsklar: 30-40 minutter - fuldtør: ca. 24 timer. Ved lavere temperatur og højere luftfugtighed forlænges disse tider.

Bemærk

Sprøjt ikke på blødt plastik eller styropor. Gamle lakoverflader skal kun let slibes og testes for kompatibilitet (prøvesprøjtning anbefales). Efter cirka 1 time skal du opvarme kort for at kontrollere, om lakken har opnået sin endelige hårdhed. Hvis dette ikke er tilfældet, skal den gamle lak fjernes. Skyl afbiddemidlet grundigt med vand og lad det tørre. Vi anbefaler altid at udføre en prøvelakering på en lille del af objektet, der skal males, for at teste kompatibiliteten mellem topcoaten og underlaget. Der kan opstå uforeneligheder mellem forskellige laksystemer. Ikke alle typer plast kan males.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrundet ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produktets egnethed til det aktuelle formål. Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.