

- * Vandbaseret insektbeskyttelse
- * Til inde og ude
- * Hurtig virkning
- * Beskyttelse mod nyangreb

ALBRECHT TRÆ INSEKT PROTECT



PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

træbeskyttelsesmiddel til bekæmpelse af skadedyr i træ som f.eks.

Husbukke, træorm, lyctus (skinne træbille) indendørs.

Samtidig opnås forebyggende beskyttelse mod ny angreb af insekter. Velegnet til alle bærende og ikke-bærende trækomponenter samt træ og komponenter i strukturel og præfabrikeret konstruktion, tagbjælker, møbler, udskæringer osv.

Ikke egnet til bistader og drivhuse. Bør ikke bruges i større rum (max. 2-3 m²), hvor mennesker og dyr opholder sig. Albrecht Træ Insekt Protect må ikke anvendes til træ, der er i direkte kontakt med fødevarer og foder.

Materialebasis

Kunstof dispersion

MAL-kode (1993)

00-3

VOC-indhold

EU grænseværdi 2010
2,036 % (20,565 g/l)

Emballagestørrelse

0,75 liter.

Opbevaring

Tørt, køligt og tæt lukket.

EGENSKABER

- * Vandbaseret
- * Lugtfri efter tørring
- * Ingen frigivelse af aktive stoffer i rumluften
- * Kan overmales med alle typer maling og lakker
- * Beskytter mod nye insekt angreb
- * Hurtigtvirkende

Vægtfylde

Ca. 1,0 g/cm³

Farve

Transparent

FORARBEJDNING

Underlag

Overfladen skal være tør, ren, stabil, fri for fedt og fri for urenheder og spærrende stoffer som f.eks.

Alger, mos, harpiks, voks, olier osv.

Tidligere behandlede overflader: Alt maling skal fjernes helt inden imprægnering. Fjern lag af træ, der er stærkt beskadiget af insekter. Rengør de resterende trædele grundigt med en stålborste.

Fremgangsmåde

Forbehandling/grunding:

Brug aldrig sprøjte! Rør godt før brug.

Mal med en blød flad børste 2 - 3x. I tilfælde hvor de angrebne trædele fyldt med insekthuller og revner påføres der grundigt med Albrecht Træ Insekt Protect så det er gennem-

blødt særlig omhyggeligt med imprægneringen.

I områder, der er svære at nå der skal foretages en grundig imprægnering af insekt borehullet.

Slutbehandling:

En afsluttende behandling med maling eller lak beskytter og øger effekten på det behandlede træ.

Forbrug

Ca. 250 ml / m² forebyggende og ca. 350 ml / m² bekæmpende.

Det anbefales at udføre et prøvelfelt på objektet for at fastslå det nøjagtige forbrug.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +8°C under påføring og tørring.

Tørretid

+20°C og 65% RF:

Overfladetør efter ca. 2 timer.

Kan overmales efter ca. 12 timer.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug med vand om nødvendigt tilsat opvaskemiddel.

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrundet ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produktets egnethed til det aktuelle formål. Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.