

AB-POX 011 PLUS

2K-EP DECOR BINDER

Produktbeskrivelse:	2-komponent, transparent, mellemviskos epoxybinder, fri for opløsningsmidler, blødgørere og nonylphenol.	
Egenskaber:	• Meget lysbestandig • Ikke fysiologisk belastende • Mellemviskos	• God kemikaliebestandighed • Meget gode mekaniske egenskaber • Bestandig mod gulning
Anvendelse:	Speciel epoxyhartsbehandling med egenskaber tilpasset til belægningsopbygninger med farvet kvarts, hvor specielt lys- og UV-følsomheden er meget vigtig. Samme system kan anvendes til istrøning af farvet kvarts, PVA-chips og andre dekorative tilsatzmidler. Anvendes på indvendige, cementbundne overflader i industrien, storkøkkener, levnedsmiddelproduktioner samt i salgs- og promotionlokaler.	
Bestandighed:	• Vand og spildevand • Alkali • Fortyndede syrer • Temperatur våd: max 40°C	• Mineralolier • Saltopløsninger • Smøre- og drivmidler • Temperatur tør: max 80°C (ved kort tids påvirkning)
Forbrug:	300 - 500 g/m ² ved anvendelse som grunder, altid afsandet med kvarts (0.4 - 0.7)	
Produktregistrering:	Komp. A: PR-nr. 4091211 Komp. B: PR-nr. 4091246	
Tekniske data:	Blandingsforhold A:B Vægtfylde Viskositet (20°C) Potlife (15/23°C) Overfladetemperatur Hærdetid (15/23°C) Trykstyrke t (DIN EN ISO 604) Bøjningstrækstyrke (DIN EN ISO 178) E-modul Vandoptagelse Bestandig mod vand <i>Alle oplysninger er retningsgivende</i>	100 : 50 vægtdele Ca. 1,1 g/cm³ 550 mPa·s 60 / 40 min. Min. 15°C, max. 30°C Gang 24/16 timer Mekanisk belastning 72/48 timer Kemisk belastning 7/5 dage 50-70 N/mm² afh. af tilslag 30 N/mm² 2000 N/mm² <1,5% Efter 24 timer v./ 20°C
MAL-kode (1993)	00-5	

Farvetone: Transparent	Emballage: 25 kg	Lagertid: 12 måneder køligt og tørt i original uåbnet emballage ved 15-30°C Temperaturer <10°C kan føre til krystallisering - opvarm til 60°C
----------------------------------	----------------------------	--