

- * Vandfortyndbar kunststofdispersion til cementbundne mørtler, spartelmasser og puds
- * Forbedrer såvel frisk- som tørtmørtel-egenskaberne.

DIESCO 505 KONCENTRAT

PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Letter forarbejdning af cementbundne spartel-, mørtel- og pudsprodukter. Grundning på sugende mineralske underlag.

Anvendes til forbedring af vedhæftning mellem gammel og ny beton samt som støvbinding og grundning for efterfølgende belægning på beton, gasbeton, puds og asbestcement.

Materialebasis

Polymerisatharz-dispersion.

MAL-kode (1993)

00-1

Emballagestørrelse

5 liter dunk.

Tørstofindhold

Ca. 35 % (vægt)

Opbevaring

Opbevares køligt, men frostfrit.

Lagerholdbarhed ca. 12 måneder i original, uåbnet emballage.

EGENSKABER

Diesco 505 Koncentrat forbedrer frisk- og tørtmørtelegenskaberne for spartelmasser, mørtler, puds og cementslidlag.

- * Hindrer for hurtig udtørring
- * Letter forarbejdningen
- * Nedsætter vandforbruget
- * Reducerer vand-cementtallet
- * Forbedrer vedhæftningen
- * Reducerer svindet
- * Forbedrer elasticitetsmodulet

FORARBEJDNING

Egnet underlag

Cementbundne, mineralske underlag som beton, cementslidlag, puds, mørtel og spartel.

Forbehandling af underlag

Der henvises til gældende normer og retningslinier for det aktuelle anvendelsesområde.

Blanding

Diesco 505 Koncentrat fortyndes med vand i forhold mellem 1:0,5 til 1:5 alt efter anvendelsesområde.

Sammensætning, fremstilling, forarbejdning og efterbehandling skal ske

i henhold til gældende normer og retningslinier for området.

Blandingsforhold

Se blandingstabel.

Forarbejdningstemperatur

Materiale-, luft- og overfladetemperatur skal være min. 8°C og max. 30°C.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

Tekniske data

Vægtfylde

Ca. 1.000 kg/m³

Blandingstabel (Retningsgivende)		Blandingsforhold Cement : sand	Blandingsforhold Diesco 505 : vand	Forbrug ml/m ² /mm
Kunststofforbedrende	Grundning og støvbindende forsegling	-	1 : 5	70 - 100
	Pudsmørtel	som normalt	1 : 5	35
	Reparations-, nedlægnings- og slidlagsmørtel	1 : 3	1 : 5	35
Vandspærrende	Udkastmørtel	1 : 3	1 : 3	55
	Slidlagsmørtel og spartelmasse /-klæber	1 : 2	1 : 1	150
	Vedhæfnings- og tætsvumme	1 : 1	1 : 1	230
Rockidan System 500	Vedhæftningssvumme	2 rumdele Diessner Svumme PCC F	1 : 2	ca 200
	Facadesvumme	2 - 5 rumdele Diessner Svumme PCC F	1 : 3	