

- * Fiberforstærket maling
- * Revneoverbyggende (Klasse A 1)
- * Uden opløsningsmidler eller blødgørere
- * Diffusionsåben Klasse V2
- * Vejrbestandig

DIESSNER FIBERMALING



PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Professionel fiberforstærket grund-maling med revneoverbyggende egenskaber til efterfølgende behandling med dispersions eller silkoneharz maling.

Anvendes på murværk, fast puds, gipskartonplader, beton, fibercement, tapet, glasvæv samt bæredygtige tidligere behandlinger.

Materialebasis

Kunststoffdispersion jf. DIN 55947.

MAL-kode (1993)

00-1

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: < 10 g/l.

GIS-code - DGNB/LEED

Klassificering af produkttype:
BSW 20

Vægtfylde

Ca. 1,6 g/cm³

Farve

Hvid.

Emballagestørrelse

20 kg emballage.

Opbevaring

Køligt, men frostfrit. Holdbar uåbnet i 24 måneder. Emballage holdes tæt lukket efter brug. Anvend restmateriale inden for kort tid.

EGENSKABER

- * Vandfortyndbar
- * Med filmbeskyttelse mod skimmel
- * Uden opløsningsmidler og blødgørere
- * Diffusionsåben klasse V2 (sd > 0,14 m < 1,4 m.)
- * Lugtsvag
- * Let forarbejdning

Klassifikation jf. DS EN13300

Glans:

Helmat (ca. glans 5)

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

FORARBEJDNING

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være tørt og fri for tilsmudsninger, udblomstringer, misfarvninger, svampeangreb, cementhud og andre vedhæftningshæmmende substanser.

Tidligere behandlinger testes for egnethed, vedhæftning og bæredygtighed.

Behandlingsopbygning

Påføres i et ufortyndet ensartet lag. Om nødvendigt fortyndes 5% med vand.

På kontrastreger og uensartet sugende underlag kan det være nødvendigt at behandle to gange.

For at undgå synlige samlinger bør der altid arbejdes vådt i vådt på sammenhængende flader.

Forbrug

Ca. 500-800 g/m² pr. arbejdsgang på normal glatte overflader. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Forarbejdningstemperatur

Min. +5°C i omgivelser og på underlag.

Tørretid

Ved +23°C og 50% RF kan overfladen genbehandles efter ca 12 timer.

Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Værktøj

Påføres med pensel eller rulle.

Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

EGNEDE UNDERLAG

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være tørt og fri for tilsmudsninger, udblomstringer, misfarvninger, svampeangreb, cementhud og andre vedhæftningshæmmende substanser.

Tidligere behandlinger testes for egnethed, vedhæftning og bæredygtighed.

BEMÆRK

Ikke egnede overflader

Ikke egnede til efterfølgende behandlinger med malinger på silikatbasis, ikke egnede til vandrette overflader der udsat for direkte sollys, regn, fugtighed over 85%, stærk vind og nattefrost.

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrunder ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen.

Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produkternes egnethed til det aktuelle formål.

Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.

Må ikke komme i direkte kontakt med levnedsmidler.

Dokumentation kan rekvireres ved henvendelse til Rockidan.