

- * Brugsklar sprøjtespartel
- * Til spartling og reparation
- * Kan påføres med airless anlæg
- * Til indvendig brug

DINOVA AIRLESS **SPRØJTESPARTEL**



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Sprøjtespartel til spartling og strukturering af indvendige vægge og lofter. Kan anvendes på cementpuds, gipspuds, beton, gipsplader og spånplader. Desuden god vedhæftning til Dinotex Glasvæv.

Ikke egnet som slutbehandling.

Materialebasis

Kunstharzdispersion på akrylbasis.

MAL-kode (1993)

00-1

GIS-kode

MDF-01

Emballagestørrelse

25 kg spand / 25 kg plastsække.

Opbevaring

Tørt, køligt og frostfrit.

Holdbarhed uåbnet: 12 måneder

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

EGENSKABER

- * Emissionsfri
- * Uden opløsningsmidler
- * Let at forarbejde
- * God vedhæftning
- * Stor rækkeevne
- * Stor dækkeevne
- * Diffusionsåben

Vægtfylde

Ca. 1,7 g/cm³

Farvetone

Naturhvid.

Kan tones med op til 5% DinoColor fuldtonefarve.

Glans

Mat

FORARBEJDNING

Fremgangsmåde

Inden påføring kontrolleres om underlaget kræver grundning.

Airless

Vinkel: 60°
Tryk: 160-180 bar
Dysestr. 0,031 - 0,036"
(0,79-0,9 mm)

Påføres ufortyndet med egnet anlæg. Spartlen påføres mættende på hele fladen, hvorefter der glittes med egnet stålspartel.

For at opnå særligt plane overflader anbefales påføring i 2 arbejdsgange.

Ved glatspartling i indvendige hjørner glittes med radiatorpensel.

Strukturpåføring (savsmuldseffekt) foretages med airless -anlæg med luftforstøverforsats på den tørre, glatspartlede overflade.

Overfladen fugtes efter tørring, inden spartelgarter filtses. Alternativt slibes den tørre overflade.

Forbrug

Ca. 1,5 kg/m²/mm lagtykkelse ved en enkelt påføring, ca. 1,9 kg/m²/mm lagtykkelse ved en to-lags påføring og 0,6 kg/m²/mm lagtykkelse ved strukturpåføring.

Ved sprøjtepåføring påføres max 1 - 1,5 mm pr lag.

Forbruget varierer med underlagets beskaffenhed. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvepåføring.

Forarbejdningstemperatur

Luft- og underlagstemperatur min. +5°C.

Tørretid

Ca. 1 time pr. mm lagtykkelse ved +20°C og 65% RF afhængig af temperatur, luftfugtighed, lagtykkelse og underlagets beskaffenhed. Efter gennemtørring og afstemt grundning kan videre behandling foretages med alle vandige Dinova malinger.

Dinova Airless Sprøjtespartel er gennemhærdet efter 7 dage ved +20°C og 65% RF.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand.

EGNEDE UNDERLAG

Underlaget skal før behandling være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.

Alt efter underlagets beskaffenhed foretages grunding med egnet grunder inden spartlingen. Se oversigt.

Faste bæredygtige, let sugende underlag kræver ingen grunding. Ikke bæredygtige underlag fjernes

Puds:

Nypudsede overflader skal stå ubehandledede i 2-4 uger.

Reparationssteder skal være godt gennemtørre og afbundede.

Grovporøse, sugende henh. gammel puds grundes med Dinova Dybdegrunder W.

Fleksible fuger og tætningsprofiler

Må ikke behandles.

Overflader med alger/svampe:

Angreb fjernes ved afskrabning eller afbørstning. Herefter mættes underlaget med Dinova Dibesan Mikrorens, som skal virke/tørre ind i minimum 10 timer, inden videre behandling.

Saltudblomstringer

Afbørstes tørt og grundes med Dinova Dybdegrunder Special. Der kan ikke gives garanti for behandling på overflader med saltbelastning.

Beton:

Betonflader med forurening eller cementhud afrenses med højtryks hedd-vandsrensning.

Svagt sugende, henholdsvis glatte overflader, grundes med Dinova Uni-grund Plus.

Porøse og let afsmittende, henholdsvis sugende overflader, grundes med Dinova Dybdegrunder W.

Oversigt - grundere

Cementpuds

Dybdegrunder W

Gipspuds

Dybdegrunder W

Gipskartonplader

Dybdegrunder W

Porebeton

Dybdegrunder W

Dispersionsmaling bæredygtig
Ingen

Murværk

Dybdegrunder W

Kalksandsten

Dybdegrunder W

Træværk

Træ Isogrund

BEMÆRK

Generelle forbehold

De anvendelsestekniske anbefalinger er baseret på vores erfaringer, nyeste viden og de aktuelle tekniske muligheder. Anbefalinger afgives uden forbindende og begrundet ikke noget kontraktligt retsforhold eller erstatningsansvar ud over købsaftalen. Anbefalingerne fratager ikke køber for på eget ansvar at efterprøve produktets egnethed til det aktuelle formål. Med udgivelsen af dette datablad er alle tidligere udgaver ugyldige.